

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Ausblühungen bekämpfende Farbe

Definition

Classidur H-Salt ist eine lösemittelhaltige Farbe für Innen und Aussen. Sie kann auf alle saugfähigen, mit *Classidur H-Fix* vorher behandelten Untergründe (Gips, Beton, Verputz, Mauerwerk) aufgetragen werden. Ihre Hauptfunktion ist die Abdichtung der behandelten Oberflächen, um die schädlichen Wirkungen des Vorhandenseins von Wasser in den Wänden zu verhindern. *Classidur H-Salt* beseitigt die Feuchtigkeit nicht, verhindert jedoch, dass diese die behandelten Stellen durchdringt (siehe Anwendungssystem).

Bindemittel

Bindemittel auf Polymerharzbasis mit Zusatz von Portlandzement.

Eigenschaften

- Ausgezeichnete Haftung
- Wasserundurchlässig
- Verhindert die Auswirkungen des Aufsteigens von Feuchtigkeit in den Wänden (Ausblühungen)
- Vergilbt nicht
- Unverseifbar
- Ausgezeichnete Schimmelbeständigkeit
- Sehr gute mechanische Festigkeit

Anwendungsbereich

Überall, im System mit *Classidur H-Fix* verwenden, im Falle von aufsteigender Feuchtigkeit (nicht für Druckwasserprobleme geeignet). Vertikalabdichtungsverfahren:

- Keller
- Fundamente
- Grundmauern
- Kläranlagen, usw.

LIEFEREIGENSCHAFTEN

Viskosität: dickflüssig

Farbton: weiss

Geruch: neutral

Lagerstabilität (20°C):

mindestens 12 Monate in gut verschlossenen Gebinden

Verpackung: 5 l

VOC: 2004/42/CE A/i 500 g/l (2010) <500 g/l

VERSUCHSERGEBNISSE NACH NORMVERFAHREN

Aussehen: matt

Dichte: 1.4 (Mittelwert)

Trockengehalt: 66% (Mittelwert)

Trocknung

staubtrocken: nach 3-5 Stunden

überstreichbar: nach 12 Stunden

ANWENDUNG

Zustand des Untergrundes

Auf einen sauberen (frei von Fett, Farbresten oder Ausblühspuren), vorher mit *Classidur H-Fix* vorbereiteten Untergrund auftragen.

Verarbeitung

Pinself, Roller

Verdünnung

Gebrauchsfertig. Wenn nötig mit dem geruchslosen *Classidur Verdünnner*.

Reinigung der Werkzeuge

Terpentinersatz unmittelbar nach Gebrauch.

Abtönung

Mit alkalibeständigen Farbstoffen (max. 2%)

Minimale Anwendungstemperatur

+8°C

Ergiebigkeit

2 m²/l (2 Anstriche). *Classidur H-Salt* ist um so wirksamer, je dicker der Anstrich ist.

Anwendungssystem

1x *Classidur H-Fix* (bitte technisches Merkblatt beachten), 2 x *Classidur H-Salt*

- Niemals andere Grundierungen als *Classidur H-Fix* verwenden,
- *Classidur H-Salt* kann mit unverseifbaren und wasserdampfdurchlässigen Produkten überstrichen werden. Matte Anstriche (*Classidur Aquasil Mat*) sind vorzuziehen.

Anmerkungen

- Spritzer in den Augen oder auf der Haut sofort durch Spülen mit Wasser entfernen. Für eine ausreichende Lüftung sorgen.

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt auf www.claessens.com

Dieses technische Merkblatt stellt eine Produktinformation dar, die nach bestem Wissen zusammengestellt ist. Sie entspricht dem neuesten Kenntnisstand der Technik und den Herstellererfahrungen. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die vorgeschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Für die vorgenannten grundsätzlichen Anwendungsfälle und -daten kann daher keine Garantie übernommen werden. Die Informationen sind unverbindlich und begründen keine gesonderten Rechte oder Pflichten aus dem Kaufvertrag, seien dies Haupt- oder Nebenpflichten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuellste Version dieses Technischen Merkblattes finden Sie auf www.claessens.com



VERNIS CLAESENS SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny
Tél. +41 21 702 07 02
www.claessens.ch