

Fixafond SIL



Farblose, matte Imprägnierung für den Innen- und Aussenbereich auf der Basis eines siloxanverstärkten Acrylbindemittels, wasserverdünnbar



Verwendungsbereich Geeignet für saugfähige mineralische Untergründe. Zum Auftragen auf:
 • Im Bauwesen übliche Untergründe (Putz, Beton, Gips und Gipswerkstoffe)
 • Mineralische Altfarben



Eigenschaften

- Leicht aufzutragen
- Hohes Durchdringungs- und Fixiervermögen
- Ausgezeichnete Haftung
- Reguliert die Saugfähigkeit der Untergründe
- Lässt den Untergrund atmen
- Auch für unsere siloxanhaltigen Endanstriche geeignet



Merkmale

Präsentation	Flüssige Farbe
Trockenes Aussehen	Matt
Spiegelglanz	Nicht messbar
Trockengehalt	Gewicht: 13 ± 1%.
Dichte	1,03 ± 0,02
VOC-Gehalt	1 g/l max.
Trocknung (20°C, 65%)	Überstreichbar: nach 8 Stunden <i>Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung</i>
Ergiebigkeit	Durchschnittlich 180 g/m ² je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart <i>Der exakte Verbrauch wird durch einen vorherigen Test ermittelt</i>
Abtönung	Farblos
Verpackung	1kg - 5kg - 15kg
Aufbewahrung	24 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Vor Frost und Temperaturen über 35°C schützen. Den Behälter nach dem Gebrauch wieder dicht verschließen.

Anwendung

Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt, bis zu 10 % mit Wasser verdünnbar Keine anderen Farben mit Fixafond SIL verdünnen
Werkzeuge	Vorzugsweise Pinsel oder Bürste, jedoch auch Pistole (Airless)
Reinigung des Materials	Sofort nach dem Gebrauch mit Wasser
Anwendungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds / Bauteils mindestens 8° C (Vorsicht bei T > 35°C).• Relative Luftfeuchtigkeit < 70%.• Trockene Witterung, vor starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt• Trockener, nicht kondensierender Untergrund
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).
Anwendungssystem	Bis zur Sättigung, jedoch nicht im Übermass. Nach dem Auftragen einer Imprägnierung muss der Untergrund matt bleiben
Hinweis	Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Außerdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäß den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.
