

Jalfix Lugano



Matte, füllende Endanstrichfarbe mit Acryl-Copolymerharzen in wässriger Phase

- Verwendungsbereich**
- Für alle Arbeiten im Innenbereich an Decken und Wänden
 - Industrie-, Arbeits- und Wohngebäude
 - Neubau und Renovierung
- Eigenschaften**
- Hohe Deckkraft und ausgezeichnetes Ergebnis
 - Einfache Anwendung
 - Manuelle oder maschinelle Anwendung
 - Weitgehend ansatzfrei
 - Hohe Ergiebigkeit
 - Geruchsarm, geringer VOC-Gehalt
- Untergründe**
- Für alle Arbeiten im Innenbereich auf Beton, Kalkputz, Zement, Gips (trocken), Raufasertapete sowie alten matten Dispersionsfarben und synthetischem Putz

Merkmale

- Präsentation** Cremige Farbe
- Trockenes Aussehen** Stumpfmatt
- Spiegelglanz** Glanzwert $85^\circ < 1.5$
- Trockengehalt** Gewicht: $55 \pm 2\%$
In Volumenprozent: $35 \pm 2\%$
- Dichte** 1.45 ± 0.005
- VOC-Gehalt** 1g/l max.
- Trocknung (20°C, 65 %)** Trocken: nach 1 Stunde
Überstreichbar: nach 4 Stunden
Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung
- Ergiebigkeit** 125 bis 165 g/m² oder 9 bis 11 m²/l je Schichte, variabel je nach Untergrund und Auftragsart
- Nassabriebklasse: (ISO 11998)** Klasse 2 (nach NF EN 13300)
- Abtönung** Weiss und Farbtöne der Farbpalette Chroma, die mit kalibrierter weisser, mittlerer und transparenter Basis realisierbar sind
- Verpackung** 5kg - 20kg
- Aufbewahrung** 24 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Vor Frost und Temperaturen über 35°C schützen.

Anwendung

Verdünnung	<ul style="list-style-type: none">• Pinsel, Bürste, Walze: gebrauchsfertig• Pistole: mit 5 bis 10 % Wasser je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und verwendetem Material verdünnen
Werkzeuge	Pinsel, Bürste, synthetische Walze mit 12 mm Flor oder Acryl-Spezialwalze 13, Pistole (Airless)
Reinigung des Materials	Sofort nach dem Gebrauch mit WASSER
Anwendungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds / Bauteils mindestens 5° C (Vorsicht bei T > 35°C).• Relative Luftfeuchtigkeit < 80%.
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).
Anwendungssystem	Auf Untergründen mit geringer Saugfähigkeit (Beton, alte Dispersionsfarben, Raufasertapete usw.) <ul style="list-style-type: none">• 1 Schicht Jalfix Lugano, verdünnt mit 5 bis 10 % Wasser je nach Porosität• 2 Schichten Jalfix Lugano Auf Untergründen mit hoher Saugfähigkeit (Zellbeton, Zementputz, Gips, Kalkputz, Silikatfarben usw.) <ul style="list-style-type: none">• 1 Imprägnierschicht oder geeigneter Voranstrich• 1 Schicht Jalfix Lugano, verdünnt mit 5 bis 10 % Wasser je nach Porosität• 1 Schicht Jalfix Lugano
Hinweis	Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Ausserdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.

