

Jalfix 2008



Matte, füllende Endanstrichfarbe mit Acryl-Copolymerharzen in wässriger Phase

- Verwendungsbereich**
- Für alle Arbeiten im Innenbereich an Decken und Wänden
 - Industrie-, Arbeits- und Wohngebäude
 - Neubau und Renovierung
- Eigenschaften**
- Gute Deck- und Füllkraft
 - Einfache Anwendung
 - Manuelle oder maschinelle Anwendung
 - Weitgehend ansatzfrei
 - Hohe Ergiebigkeit
 - Geruchsarm, geringer VOC-Gehalt
- Untergründe**
- Gips und Gipswerkstoffe (nicht wasserabweisend und nicht staubend, außer bei geeigneter Grundierung)
 - Untergründe auf der Basis von hydraulischen Bindemitteln (Zement, Beton), Spachtelmasse
 - Haftende Altfarben

Merkmale

- Präsentation** Cremige Farbe
- Trockenes Aussehen** Matt - leichter Raufasereffekt
- Spiegelglanz** Glanzwert $85^\circ < 1.5$
- Trockengehalt** Gewicht: $55 \pm 2\%$
In Volumenprozent: $35,5 \pm 2\%$
- Dichte** 1.45 ± 0.05
- VOC-Gehalt** 1g/l max.
- Trocknung (20°C, 65 %)** Trocken: nach 1 Stunde
Überstreichbar: nach 4 Stunden
Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung
- Ergiebigkeit** 145 bis 200 g/m² oder 7 bis 10 m²/l je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart
- Nassabriebklasse: (ISO 11998)** Klasse 2 (nach NF EN 13300)
- Abtönung** Weiss und Farbtöne der Farbpalette Chroma, die mit kalibrierter weisser, mittlerer und transparenter Basis realisierbar sind
- Verpackung** 1kg - 5kg - 20kg
- Aufbewahrung** 24 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Vor Frost und Temperaturen über 35°C schützen.

Anwendung

Verdünnung	<ul style="list-style-type: none">• Pinsel, Bürste, Walze: gebrauchsfertig• Pistole: mit 5 bis 10 % Wasser je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und verwendetem Material verdünnen
Werkzeuge	Pinsel, Bürste, synthetische Walze mit 12 mm Flor oder Acryl-Spezialwalze 13, Pistole (Airless)
Reinigung des Materials	Sofort nach dem Gebrauch mit WASSER
Anwendungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds / Bauteils mindestens 5° C (Vorsicht bei T > 35°C).• Relative Luftfeuchtigkeit < 80%.
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).
Anwendungssystem	<p>Auf Untergründen mit geringer Saugfähigkeit (Beton, alte Dispersionsfarben, Raufasertapete usw.)</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Schicht Jalfix 2008, verdünnt mit 5 bis 10 % Wasser je nach Porosität• 2 Schichten Jalfix 2008 <p>Auf Untergründen mit hoher Saugfähigkeit (Zellbeton, Zementputz, Gips, Kalkputz, Silikatfarben usw.)</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Imprägnierschicht oder geeigneter Voranstrich• 1 Schicht Jalfix 2008, verdünnt mit 5 bis 10 % Wasser je nach Porosität• 1 Schicht Jalfix 2008
Hinweis	Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Ausserdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.



VERNIS CLAESSENS SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny

Tel. +41 21 702 07 02
www.jallut.ch