

Jalribé standard



Matte synthetische Deckputze für den Innenbereich, verschiedene Körnungen, wasserverdünnbar

Verwendungsbereich Innenwände und -mauern



Eigenschaften

- Leicht aufzutragen
- Hoher Weissgrad
- Verleiht ein rustikales, „geriebenes“ Finish



Untergründe

- Im Bauwesen übliche mineralische Untergründe mit spezifischem Grundanstrich
- Gipsplatten mit spezifischem Grundanstrich
- Spanplatten, Holzfasern und nicht wasserabweisender Gipskarton mit spezifischem Grundanstrich

Caractéristiques

Präsentation	Dicke Beschichtungen
Trockenes Aussehen	Körnig - matt
Spiegelglanz	Matt
Trockengehalt	Gewichtsprozent: 80 ± 2 % je nach Körnung
Dichte	1,85 ± 0,1 je nach Körnung
VOC-Gehalt	19 g/l max.
Trocknung (20°C, 65%)	Berührungstrocken: 7 Stunden Durchgetrocknet: 2 Tage Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung
Ergiebigkeit	Körnung 1,0: Durchschnittlich 1,8 kg/m ² je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart Körnung 1,2: Durchschnittlich 2,1 kg/m ² je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart Körnung 1,5: Durchschnittlich 2,2 kg/m ² je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart
Abtönung	Weiss und Farbtöne der Farbpalette Chroma, die mit kalibriertem Weiss realisiert werden können
Verpackung	25kg
Aufbewahrung	24 Monate in der hermetisch verschlossenen Originalverpackung An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren - Frostempfindlich

Mise en œuvre

Verdünnung	Gebrauchsfertig
Werkzeuge	Kelle, Putzkelle, Glätter mit PVC- oder Edelstahlsohle
Reinigung des Materials	Sofort nach dem Gebrauch mit Wasser
Anwendungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds mindestens 10°C (Vorsicht bei T > 35°C)• Relative Luftfeuchtigkeit < 80 %• Trockene Witterung, vor starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt• Trockener, nicht kondensierender Untergrund
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).
Anwendungssystem	<p>Auf Untergründen mit geringer Saugfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Schicht Haftgrund für Putz, verdünnt mit ca. 20 % Wasser• 1 Schicht Jalribé Standard <p>Auf Untergründen mit hoher Saugfähigkeit (Kalk, Silikatfarben usw.)</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Schicht Fixafond SIL oder sonstige Imprägnierung oder geeigneter Voranstrich• 1 Schicht Haftgrund für Putz, verdünnt mit ca. 20 % Wasser• 1 Schicht Jalribé Standard <p>Auf speziellen Untergründen (Spanplatten, Pavatex)</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Schicht Jal-O-Prim (kationisch)• 1 Schicht Haftgrund für Putz, verdünnt mit ca. 20 % Wasser• 1 Schicht Jalribé Standard <p>Gut verstreichen bis auf Korndicke Warten, bis der Putz das Wasser gleichmässig abgegeben hat, bevor der Glätter angesetzt wird</p>
Hinweis	Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Ausserdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.