


## Jalemail radiateur hydro



Deckemal für den Innenbereich, Seidenglanz, beständig gegen thermische Beanspruchung, auf Acryl-Polyurethan-Bindemittelbasis, mit Wasser verdünnbar.

- Verwendungsbereich**
- Besonders geeignet zum Streichen von Wasserheizkörpern und Warmwasserleitungen
- Eigenschaften**
- Temperaturbeständig bis maximal 90°C
  - Hohe Beständigkeit gegen Verschmutzung und Kratzer
  - Beständig gegen häufiges Reinigen und Haushaltsreiniger
  - Flexibel, reisst nicht
  - Lässt sich sehr gut mit der Bürste auftragen und verteilen, tropft nicht
  - Hohe Deckkraft
  - Geruchlos
- Untergründe**
- Besonders geeignet für Heizkörper und Warmwasserleitungen

### Merkmale

- Präsentation** Leicht thixotrope Farbe
- Trockenes Aussehen** Seidenglanz
- Spiegelglanz** BS 60°: 23±2
- Trockengehalt** Gewicht: 50±2 %
- Dichte** 1,34±0,10
- VOC-Gehalt** 130 g/l
- Trocknung (20°C, 65%)** Hors poussière: 1 heure  
Überstreichbar: 8 Stunden  
Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung  
**Inbetriebnahme:** 48 Stunden warten, bevor der Heizkörper in Betrieb genommen wird. In den ersten 20 Tagen mässig nutzen.
- Ergiebigkeit** Durchschnittlich 150 g/m<sup>2</sup> oder 9 m<sup>2</sup>/l, je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart
- Abtönung** Weiss
- Verpackung** 750ml
- Aufbewahrung** 24 Monate in der hermetisch verschlossenen Originalverpackung  
An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren

## Anwendung

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Verdünnung</b>              | Gebrauchsfertiges Produkt.<br>Pistole: Verdünnung mit max 15% Wasser  |
| <b>Werkzeuge</b>               | Pinsel, Lackierwalze, Pistole   |
| <b>Reinigung des Materials</b> | Sofort nach dem Gebrauch mit Wasser.  |
| <b>Anwendungsbedingungen</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds / Bauteils mindestens 7°C (Vorsicht bei T &gt; 35°C).</li><li>• Trockener, nicht kondensierender Untergrund</li></ul>  |
| <b>Untergrundvorbereitung</b>  | Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).  |
| <b>Anwendungssystem</b>        | <b>Unbearbeitete metallische Untergründe</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entfetten - entrostet - abschleifen</li><li>• Eine Schicht <b>Primaire antirouille</b> bei Nichteisenmetallen</li><li>• 2 Schichte <b>Jalemail radiateur hydro</b></li></ul> <b>Metallische Untergründe mit haftende Altfarben.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schleifen, Mattieren der Oberflächen.</li><li>• 2 Schichte <b>Jalemail radiateur hydro</b></li></ul> |
| <b>Hinweis</b>                 | Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen   |

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Außerdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäß den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.

