

Jalfix 2008 satin - neue Formel



Seidenmattglänzende Endanstrichfarbe auf Acryl-Basis für den Innenbereich, wasserverdünnbar

Verwendungsbereich Empfohlen für sämtliche Neubau- oder Renovierungsarbeiten an Decken und Wänden im Innenbereich auf Untergründen wie z.B.:

- Gewöhnliche, fachgerecht vorbereitete Gebäudeflächen
- Haftende Altfarben in gutem Zustand
- Überstreichbare Glasgewebe

- Eigenschaften**
- Geringer VOC-Gehalt
 - Hohe Deck- und Füllkraft
 - Hervorragender Weissston
 - Leichte Instandhaltung
 - Sehr hohe Beständigkeit, abwaschbar
 - Geeignet für grosse Flächen (Airless oder Walze)
 - Rostschutzzusatz (Nagelköpfe, Klammern)

Klassifikation Nassabriebfestigkeit: Klasse 1 (nach NF EN 13300)

Merkmale

Präsentation	Cremige Farbe
Trockenes Aussehen	Seidenglanz
Spiegelglanz	Glanzwert 60°: 13±4
Trockengehalt	Gewicht: 58±2% In Volumenprozent: 44±2%
Dichte	1.33±0.05
VOC-Gehalt	1g/l max.
Trocknung (20°C, 65%)	Trocken: nach 30 min. Überstreichbar: nach 3 Stunden Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung
Ergiebigkeit	Ca. 110 g/m ² oder ca. 12 m ² /l je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart
Abtönung	Weiss und Farbtöne der Farbpalette Chroma, die mit kalibrierter weisser, mittlerer und transparenter Basis realisierbar sind
Verpackung	1kg - 5kg - 12.5L
Aufbewahrung	24 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Vor Frost und Temperaturen über 35°C schützen.

Anwendung

Verdünnung	<ul style="list-style-type: none">• Pinsel, Bürste, Walze: gebrauchsfertig• Bis zu 5 % mit Wasser bei maschineller Auftragsart oder als erste Schichtauf porösen Untergründen.
Werkzeuge	Pinsel, Bürste, Walze (Microtex 12 mm), Pistole (Airless)
Reinigung des Materials	Sofort nach dem Gebrauch mit WASSER
Anwendungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds / Bauteils mindestens 8° C (Vorsicht bei T > 35°C).• Relative Luftfeuchtigkeit < 70%.
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, geätzt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).
Anwendungssystem	Auf Untergründen mit geringer Saugfähigkeit (Beton, alte Dispersionsfarben, Raufasertapeten usw.) <ul style="list-style-type: none">• 2 Schichten Jalfix 2008 satin Auf Untergründen mit hoher Saugfähigkeit (Zellbeton, Zementputz, Gips, Kalkputz, Silikatfarben usw.) <ul style="list-style-type: none">• 1 Schicht Jalfix 2008 satin, verdünnt mit 5% Wasser oder geeigneter Voranstrich• 2 Schichten Jalfix 2008 satin
Hinweis	Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Ausserdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.