

Jalsil ECO



Siloxanhaltige, matte, leichte Farbe für Wände und Decken.

Verwendungsbereich Empfohlen für Decken und Wände in Innenräumen und trockenen Räumen für Neubau- und Renovierungsarbeiten auf Untergründen wie z.B.:

- Gipswerkstoffe (nicht wasserabweisend und nicht staubend, ausser bei geeigneter Grundierung)
- Untergründe auf der Basis von hydraulischen Bindemitteln (Zement, Beton), Spachtelmasse
- Haftende Altfarben
- Metallrahmen und Holztäfelungen auf geeigneter Grundierung
- Weitere Untergründe auf Anfrage

- Eigenschaften**
- Leichtere Formel: einfachere Handhabung
 - Mehr m² zu einem unschlagbaren Preis
 - Tiefmatt durch Siloxane
 - Optimaler Weisston und perfekte Deckkraft
 - Nach 3 Stunden überstreichbar
 - Für unauffällige Ausbesserungen und Nacharbeiten
 - Schnelltrocknend
 - Additiv mit sofortiger Rostschutzwirkung Anti-flash Rusting

Merkmale

Präsentation	Cremige Farbe
Trockenes Aussehen	Matt - Raufasereffekt
Spiegelglanz	BS 85° < 2
Trockengehalt	Gewicht: 52±2% In Volumeprozent : 40±2%
Dichte	1.20±0.03
VOC-Gehalt	< 1 g/L
Trocknung (20°C, 65 %)	Trocken: nach 1 Stunde Überstreichbar: nach 3 Stunden. <i>Bei niedriger Temperatur und erhöhter Luftfeuchtigkeit verzögert sich die Trocknung.</i>
Ergiebigkeit	120 bis 135 g/m ² oder 9 bis 10 m ² /L pro Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart
Nassabriebklasse (ISO 11998)	Klasse 2 (nach NF EN 13300)
Abtönung	Weiss und Pastellfarben, die mit der nicht kalibrierten weissen Basis realisiert werden können
Verpackung	12,5L
Aufbewahrung	24 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Vor Frost und Temperaturen über 35°C schützen. Den Behälter nach Gebrauch wieder dicht verschliessen.

Anwendung

Verdünnung	Bürste, Walze: gebrauchsfertig Pistole: Verdünnung mit 5 bis 10 Vol.-% Wasser
Werkzeuge	Pinsel, Bürste, synthetische Walze mit 12 mm Flor, Pistole (Airless)
Reinigung des Materials	Nach Gebrauch mit Wasser.
Anwendungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds / Bauteils mindestens 8° C (Vorsicht bei T > 35°C).• Relative Luftfeuchtigkeit < 70%.
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.). Beschichtete Untergründe: Mattierung von glänzenden oder seidenmattglänzenden Oberflächen durch Schleifen.
Anwendungssystem	<p>Auf Untergründen mit geringer Saugfähigkeit (alte Dispersionsfarben, Raufasertapete, Untergründe mit Anstrich):</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Schicht Jalsil ECO, verdünnt mit 5 % bis 10 % Wasser• 1-2 Schichten Jalsil ECO <p>Auf Untergründen mit hoher Saugfähigkeit (staubende oder ungleichmässige Untergründe wie Zementputz, unbearbeitete Untergründe usw.):</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Schicht Fixafond SIL• 2 Schichten Jalsil ECO
Hinweis	Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Ausserdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.



VERNIS CLAESSENS SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny

Tel. +41 21 702 07 02
www.jallut.ch