

## WASSERBASIERENDE MATTE FARBE AUF ACRYL-COPOLYMERBASIS MIT FEINEM QUARZ. FÜR DEN AUSSEN- UND INNENBEREICH

### VERWENDUNG

- Schutz und Dekoration von Fassaden.
- Grenzfläche für mineralische Beschichtungen im Innenbereich.
- Trockene Räume im Innenbereich.
- Neubau- und Renovierungsarbeiten, Kompatible, solide Altfarben.
- Beton, Putz auf der Basis von hydraulischen Bindemitteln und nicht wasserabweisendes Mauerwerk.
- Stein, Mauerziegel.
- Sonstige beschichtete Untergründe: Bitte fragen Sie unsere technische Abteilung.

### EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit.
- Einfaches Auftragen und gute Haftung der dekorativen Putze des Sortiments.
- Gute Füllkraft.
- Beständigkeit der Farben.
- Gute Beständigkeit gegen Verschmutzung.
- Mikroporös.
- Unverseifbar.

### MERKMALE

AUSSEHEN	Silikatisch-matt
ABTÖNUNG	Farbtöne realisierbar auf kalibrierter weißer, mittlerer und neutraler Basis (Farbpalette Fassaden Cromology)
DICHTE	1,5 ± 0,05
VISKOSITÄT	Geschmeidige Flüssigkeit
TROCKENGEHALT	Gewicht: 69% ± 2
COV	2004/42/CE A/h 40 g/L (2010); COV/VOC max 40 g/L
HALTBARKEIT UND LAGERUNG	12 Monate in ungeöffneten Originalverpackung Vor Frost und Wärme schützen.
VERPACKUNG	5L - 14L
LABELS	

### ANWENDUNG

ZUSTAND DES UNTERGRUNDES	Die Untergründe müssen intakt, trocken und gleichmäßig sein
WERKZEUGE UND VERARBEITUNG	Bürste, Florwalze
VERDÜNNUNG	■ Als Endanstrich: gebrauchsfertig. ■ Als Voranstrich oder Grundierung für Putz: Verdünnung bis zu 40 % mit Wasser
ANWENDUNGSBEDINGUNGEN	■ Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds / Bauteils mindestens 8° C (Vorsicht bei T > 35°C). ■ Relative Luftfeuchtigkeit < 70%.
TROCKNUNG (20°C, 65% RF)	Trocken: nach 2 Stunden - Überstreichbar : nach 5 Stunden <i>Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.</i>
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Nach Gebrauch mit Wasser
ANWENDUNGSSYSTEM	Im Innenbereich: 1 Schicht <b>VIEROQUARTZ ULTRA</b> , je nach Anwendungssystem zu 10 bis 40 % verdünnt mit Wasser, anschließend 1 Lage einer dekorativen Beschichtung aus dem Sortiment <b>Viero</b>
ERGIEBIGKEIT	7m <sup>2</sup> /L je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart

### ANMERKUNGEN

- Vieroquartz Ultra wird nicht empfohlen für Aussenbereich, Gips, Impermeabilisierungen, Aussenwärmedämmungen, Putze, Holz, Metalle, Altes Silikat und Wasserabweisende Untergründe.
- In exponierten Zonen im Aussenbereich sollten keine Farbtöne verwendet werden, deren Absorptionskoeffizient gegenüber Sonnenlicht mehr als 0,7 beträgt.

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt auf [www.claessens.com](http://www.claessens.com)

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produktes bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Der angegebene VOC-Wert gilt für das gebrauchsfertige Produkt nach dem Abtönen und Verdünnen mit den Produkten unseres Sortiments. Für Mischungen, die mit anderen handelsüblichen Produkten hergestellt werden, deren tatsächlichen VOC-Gehalt wir nicht kennen, kann keinerlei Haftung übernommen werden.