

## Fixafond SIL



**Impregnation mate incolore pour intérieur et extérieur, à base de liant acrylique renforcé au siloxane, diluable à l'eau**

**Destination** Destinée aux fonds minéraux absorbants, s'applique sur:  
 • Fonds usuels du bâtiment (crépis, béton, plâtre et ses dérivés)  
 • Anciennes peintures minérales

**Propriétés**

- Facile d'application
- Fort pouvoir de pénétration, fixation
- Excellente adhérence
- Régularise l'absorption des fonds
- Laisse respirer le support
- Adaptée également à nos finitions siloxanées

### Caractéristiques

**Présentation** Peinture liquide

**Aspect sec** Mat

**Brillant spéculaire** Non mesurable

**Extrait sec** En poids: 13 ± 1%.

**Densité** 1,03 ± 0,02

**Taux de COV** 1 g/l max.

**Séchage** Recouvrable: 8 heures  
*(20°C, 65%) Une température faible et un taux d'humidité élevé ralentissent le séchage*

**Rendement** En moyenne 180 g/m<sup>2</sup>, très variable en fonction du support et du mode d'application  
*La consommation exacte est définie par un essai préliminaire*

**Nuançage** Incolore

**Conditionnement** 1kg - 5kg - 15kg

**Conservation** 24 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C. Refermer hermétiquement le bidon après usage

## Mise en œuvre

<b>Dilution</b>	Produit prêt à l'emploi, diluable à l'eau jusqu'à 10% Ne pas diluer votre peinture avec du Fixafond SIL
<b>Outil</b>	Pinceau et brosse, de préférence, mais également au pistolet (Airless)
<b>Nettoyage du matériel</b>	Une fois les travaux terminés, avec de l'eau
<b>Condition d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Température ambiante et de support supérieure à 8°C (précautions si T &gt; 35°C)</li><li>• Humidité relative inférieure à 70%</li><li>• Temps sec, à l'abri de forts courants et du rayonnement direct du soleil</li><li>• Support sec et non condensant</li></ul>
<b>Préparation des supports</b>	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)
<b>Système d'application</b>	A saturation mais pas en excédent. Après application d'une imprégnation, les fonds doivent rester mats
<b>Remarque</b>	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

---

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en oeuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

---

