


Mat-O-Jal



Peinture mat à fonction isolante, à base de résine cationique - vinylique, diluable à l'eau

- Destination**
- Pour tous travaux de décoration intérieurs sur murs et plafonds
 - Habitations, bureaux
 - Travaux neufs et rénovation
- Propriétés**
- Bonne isolation des taches courantes (nicotine, tanins, eau sèche, suie)
 - Faible tension, excellent arrondi, sans reprises
 - Perméable à la vapeur d'eau
 - Sans jaunissement et odeur négligeable
 - Faible teneur en COV
- Supports**
- Anciennes dispersions adhérente, crépis synthétiques, revêtements muraux peints, ainsi que les supports à base de liants hydrauliques et dérivés à base de plâtre.

Caractéristiques

- Présentation** Peinture onctueuse
- Aspect sec** Mat - léger pommelé
- Brillant spéculaire** BS 85°: < 1 (mat profond)
- Extrait sec** En poids: 55 ± 2%
- Densité** 1,34 ± 0,03
- Taux de COV** 6 g/l max.
- Séchage (à 20°C et 65% H.R)** Hors poussière: 30 minutes
Recouvrable après 4 heures - 12 heures si fonction isolante
Le séchage peut être modifié suivant l'humidité de l'air, la température ambiante ainsi, que l'épaisseur de la couche appliquée et la capacité d'absorption du support.
- Rendement** En moyenne 120 g/m² par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
- Nuançage** Blanc et teintes pastel du nuancier Chroma réalisables à partir de la base blanche calibrée
- Conditionnement** 12,5 L
- Conservation** 24 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le pot après usage

Mise en œuvre

Dilution	<ul style="list-style-type: none">• Pinceau et rouleau: prêt à l'emploi• Pistolet: en fonction du système employé, consulter notre service technique <p>Attention: En cas de dilution, les propriétés d'isolation du produits seront modifiées</p>
Outil	Brosse spéciale acrylique, rouleau spécial acrylique de 12 mm pour application soignée, rouleau spécial acrylique de 14 à 18 mm pour application garnissante pour supports structurés, Application mécanisée (consulté notre service technique)
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec de l'eau
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 10°C (précautions si T > 35°C)• Support sec et non condensant• Humidité relative de l'air inférieure à 80%
Préparation des supports	<p><u>Supports anciens encrassés</u></p> <p>Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas de supports fortement encrassés, un nettoyage préalable sera nécessaire afin d'éliminer toute présence de dépôt de salissure.</p> <p><u>Supports anciens peints</u> Ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, lessivage, pour éliminer les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence, (rouille, calamine, résidus gras, et autres).</p> <p><u>Supports détapissés</u> Il sera nécessaire d'éliminer autant que possible les dépôts et résidus présents par tout moyen approprié.</p>
Système d'application	<p>Brasser le produit avant son application</p> <p>Sur supports à faible absorption:</p> <ul style="list-style-type: none">• Deux couches de Mat-O-Jal non diluées <p>Sur supports à forte absorption ou non peints:</p> <ul style="list-style-type: none">• Une couche de Fixafond, recouvrable après 8 heures• Deux couches de Mat-O-Jal non diluées <p>Isolation des taches courantes (nicotine, tanin, eau sèche, suie)</p> <ul style="list-style-type: none">• Deux couches de Mat-O-Jal non diluées <p>Il est très important de respecter un temps de recouvrement de 12 heures entre les couches de Mat-O-Jal dans le cas d'une fonction d'isolation.</p>
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

