

Jal-Façade



Peinture de finition mate, pour l'extérieure, à base de résine copolymère acrylique, diluable solvant

- Destination**
- Travaux soignés de ravalement sur fonds diversifiés
- Propriétés**
- Excellente adhérence sur fonds difficiles
 - Très bonne tenue sur supports alcalins
 - Pouvoir couvrant et opacifiant élevé
 - Excellente microporosité du film (couche d'air équivalente : 0,3 m)
 - Bonne tenue aux intempéries et UV
 - Peut s'appliquer par temps froid sur support non gelé
 - Hors d'eau et séchage rapide
- Supports**
- Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés
 - Panneaux constructifs agréés pour bâtiments légers (bois et dérivés, fibre-ciment, composite bois ciment ou bois polymère,...)
 - Anciennes peintures adhérentes en bon état
 - Ne pas utiliser sur anciennes imperméabilités de façades

Caractéristiques

Présentation	Peinture thixotrope
Aspect sec	Mat
Brillant spéculaire	BS 60° < 3
Extrait sec	En poids: 71±2%. En volume : 44±2%.
Densité	1,44±0,05
Taux de COV	430 g/l max
Séchage (20°C, 65%)	Hors poussière : 1/2 heure Recouvrable: 16 heures <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide</i>
Rendement	En moyenne 200 g/m ² ou 7 m ² /l par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
Nuançage	Blanc et teintes du nuancier Chroma réalisables à partir de la base pastel
Conditionnement	20 kg
Conservation	24 mois en emballage d'origine non entamé Conserver dans un endroit frais et aéré

Mise en œuvre

Dilution	Produit prêt à l'emploi
Outil	Pinceau, rouleau poils longs, pistolet (airless)
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec du White Spirit
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)• Humidité relative inférieure à 80 %• Temps sec, à l'abri de forts courants et du rayonnement direct du soleil• Support sec et non condensant
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)
Système d'application	<p>2 couches ton sur ton de Jal-Façade</p> <p>Travailler grassement et égaliser sans tirer</p> <p>Le système Jal-Façade + Jalfix extérieur pourra être préféré, dans certains cas, au système bi-couches Jal-Façade, notamment pour la réalisation de finitions de teintes soutenues</p>
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.



VERNIS CLAESSENS SA
Avenue du Silo 6
CH-1020 Renens

Tel. +41 21 6371717
Tel. +41 21 6371729
www.jallut.ch