

## Neojal Thixo mat



**Lasure microporeuse mate, pour intérieur et extérieur, à base de liant alkyde, diluable au solvant**

**Destination** Protection et décoration des ouvrages bois en travaux neufs et d'entretien.

**Propriétés**

- Beau rendu, met en valeur le veinage du bois
- Excellente protection contre les intempéries et les effets du rayonnement solaire
- Protection hydrofuge limitant les variations dimensionnelles du bois
- Microporosité élevée assurant la régulation de l'humidité des bois
- Protection renforcée du film contre le développement des moisissures et champignons de bleuissement
- Confort d'application (bonne tenue à la brosse, pas de coulures en vertical et sous-faces).
- Le Neojal Thixo mat incolore est à usage intérieur uniquement

**Supports**

- Bois bruts, neufs ou anciens et dérivés, à exception des essences exotiques tels que, iroko, niango, sipo, teck, red cedar
- Bois lasurés en bon état

### Caractéristiques

<b>Présentation</b>	Produit gélifié
<b>Aspect sec</b>	Mat-ciré
<b>Brillant spéculaire</b>	BS 60°: 13±2 selon le système et l'essence du bois
<b>Extrait sec</b>	En poids: 46±2%. En volume: 34±2%.
<b>Densité</b>	0,93±0,05
<b>Taux de COV</b>	400 g/l max.
<b>Séchage (20°C, 65%)</b>	Sec au toucher: 5 heures Recouvrable après environ 12 heures Variable en fonction des conditions ambiantes d'application et de l'essence du bois. Le séchage peut être retardé sur bois durs et très tanniques (chêne, châtaignier)
<b>Rendement</b>	En moyenne de 70 g/m <sup>2</sup> ou 14 m <sup>2</sup> /l, par couche, variable en fonction du support et mode d'application
<b>Nuançage</b>	Selon nuancier spécifique
<b>Conditionnement</b>	1L - 5L
<b>Conservation</b>	24 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé Conserver dans un endroit frais et aéré

## Mise en œuvre

<b>Dilution</b>	Produit prêt à l'emploi En couche d'imprégnation, diluable jusqu'à 10 % avec du White-Spirit
<b>Outil</b>	Brosse plate et large à poils souples ou rouleau moyen et lissage spalter dans le sens des fibres du bois
<b>Nettoyage du matériel</b>	De suite après emploi avec du White-Spirit
<b>Condition d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T&gt;35°C</li><li>• Humidité relative inférieure à 80 %</li><li>• Support sec et non condensant</li><li>• Temps sec, à l'abri des forts courants et du rayonnement direct du soleil</li></ul>
<b>Préparation des supports</b>	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents, sans poussières et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence
<b>Système d'application</b>	Avant application, remuer le <b>Neojal Thixo mat</b> pour une bonne homogénéisation de la teinte  <b>Sur bois brut:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• La préparation des menuiseries pourra nécessiter un traitement des bois parasités ou présentant un risque de contamination par insectes ou moisissures</li><li>• Une couche en imprégnation de <b>Neojal Thixo mat</b> teinté ou incolore, diluée avec maximum 10 % de White-Spirit</li><li>• Deux couches, sans dilution, de <b>Neojal Thixo mat</b> teinté ou incolore pour l'intérieur, deux à trois couches teintées en extérieur, fonction du degré de protection requis</li></ul> <b>Sur ancienne lasure, après ponçage:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deux couches, sans dilution, de <b>Neojal Thixo mat</b> teinté ou incolore pour l'intérieur, deux à trois couches teintées en extérieur, fonction du degré de protection requis</li></ul> <p>En intérieur, afin d'éviter une saturation de la teinte, une couche d'incolore suivie de couches teintées est possible</p> <p>Nous rappelons que pour une mise en peinture sur bois, le taux d'humidité de ce dernier ne doit pas dépasser 15 % (12 % pour les fenêtres)</p>
<b>Remarque</b>	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.