

FOND DE BARRAGE ET D'ISOLATION PIGMENTÉ POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR. POUR L'ISOLATION DES SUPPORTS SOUILLÉS.

DESTINATION

Pour le neuf et la rénovation, directement sur des supports tels que:

- > Plâtre et ses dérivés
- > Bois et dérivés
- > Toute ancienne couche de peinture cohérente avant l'application de systèmes de peintures monocomposantes en phase aqueuse.

PROPRIÉTÉS

- > Excellent fond d'isolation :
 - > de la nicotine
 - > des tanins de bois
 - > de la suie
 - > des traces de rouille (têtes de clous)
 - > ainsi que de toutes les souillures usuelles rencontrées dans le bâtiment
- > Peut être recouvert avec les systèmes monocomposants à l'eau (dispersions, émaux à l'eau,...) à l'exception des systèmes à 2 composants.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Mat
Teinte/Mise à la teinte	Blanc
Densité	0.8 ± 0,03
Viscosité	Spray
Extrait sec	En poids : 24% ± 2%
COV	2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) max. 350 g/l
Péremption et stockage	24 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C. Refermer hermétiquement le bidon après usage.
Conditionnement	Spray 400ml.

APPLICATION

Etat du support :

Les fonds doivent être sains, secs et cohérents.

Outils et mode d'application :

Agiter assez longtemps la bombe, minimum pendant 20 secondes.
Appliquer à une distance d'environ 20-30 cm.
Agiter aussi de temps en temps pendant le travail. Vaporiser alternativement dans le sens de la hauteur et de la largeur en minces couches.

Dilution :

Prêt à l'emploi.

Conditions d'application :

- > Température ambiante et de support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C)
- > Humidité relative ambiante inférieure à 70%.

Séchage (20°C, 65% HR) :

- > Sec au toucher après 20 min.
- > Recouvrable après 45 min.

Une température faible et un taux d'humidité élevé ralentissent le séchage.

Système d'application :

- > 1-2 x Classidur P-Rapid Spray
- > 1-2 x Finition au choix (monocomposante).
- > Le Classidur P-Rapid Spray doit être recouvert. En cas de taches très prononcées, une application de Classidur P-Rapid Spray en deux couches peut s'avérer nécessaire.

Remarques :

- > La pose de revêtements lourds et les colles vinyliques sont déconseillées.

Veuillez consulter la fiche de sécurité sur www.claessens.com

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.claessens.com