

Jalfix standard



Peinture de finition mate pour l'intérieur, à base de résine acrylique, diluable à l'eau

- Destination**
- Pour tous travaux intérieurs sur murs, plafonds
 - Locaux industriels, de travail, d'habitation
 - Travaux neufs et rénovation
- Propriétés**
- Bon pouvoir couvrant
 - Facile d'entretien
 - Application manuelle ou mécanisée
 - Bonne résistance
- Supports**
- Plâtre et ses dérivés (non hydrofuges et non pulvérulents, sauf si primaires adaptés)
 - Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires
 - Sur anciennes peintures adhérentes
 - Fibre de verre, papier peint (non platifié)

Caractéristiques

- Présentation** Peinture onctueuse
- Aspect sec** Mat velouté
- Brillant spéculaire** BS 85°: 5 ± 2
- Extrait sec** En poids: 55 ± 2%
- Densité** 1,49 ± 0,05
- Taux de COV** 2g/l max.
- Séchage (20°C, 65%)** Sec: 2 heures
Recouvrable après 5 heures
Le séchage est retardé par temps froid et humide
- Rendement** En moyenne 130 g/m² par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
- Résistance à l'abrasion humide (ISO 11998)** Classe 3 (selon norme NF EN 13300)
- Nuançage** Ce produit peut être teinté. Néanmoins, comme il n'est pas calibré, nous ne pouvons garantir une même teinte qu'en utilisant un même numéro de lot. Si vous souhaitez une reproductibilité, continuation de chantier, nous vous recommandons de choisir de la Jalfix 2008 ou Jalfix Lugano.
- Conditionnement** 5kg - 20kg
- Conservation** 24 mois en emballage d'origine non entamé
Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

Mise en œuvre

Dilution	<ul style="list-style-type: none">• Pinceau, rouleau: prêt à l'emploi• Pistolet: diluer avec 8% d'eau maximum, selon l'absorption du support, du matériel utilisé
Outil	Pinceau, rouleau, pistolet (airless)
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec de l'eau
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 10°C (précautions si T > 35°C)• Humidité relative inférieure à 80%• Support sec et non condensant
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)
Système d'application	<p>Sur supports à faible absorption:</p> <ul style="list-style-type: none">• Deux couches de Jalfix standard, dont la première avec une dilution à 5% d'eau, si nécessaire, la finition sans dilution <p>Sur supports à forte absorption</p> <ul style="list-style-type: none">• Une couche de Fixafond ou impression adéquate• Deux couches de Jalfix standard sans dilution
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

