

Jalemail SR satin



Émail de finition haute durabilité satiné thixotropique pour intérieur et extérieur, à séchage rapide, à base de résine alkyde uréthane, diluable au solvant



Destination Recommandé dans tous les domaines de décoration du bâtiment comme cuisines, salles de bains, WC, ouvrage en bois intérieur, etc. en travaux neufs ou rénovation sur supports tels que:

- Fonds métalliques
- Bardage prélaqué (sur primer adapté)
- Anciennes peintures adhérentes
- Bois et dérivés (en intérieur)



- Propriétés**
- Séchage rapide: Recouvrable dans la journée
 - Grande durabilité
 - Bonne résistance chimique et bonne tenue aux intempéries
 - Bonne dureté du film, résistance au choc et aux rayures
 - Bonne adhérence
 - Facilité d'application, bonne glisse
 - Propriété antirouille

Caractéristiques



Présentation Peinture thixotropique

Aspect sec Satin - tendu

Brillant spéculaire BS 60°: 25±5

Extrait sec En poids: 65±2%

Densité 1,24±0,03

Taux de COV 420 g/l max.

Séchage (20°C, 65%) Hors poussière: 2 heures
Recouvrable: 8 heures
Une température faible et un taux d'humidité élevé ralentissent le séchage.

Rendement En moyenne 90 g/m² ou 14 m²/l, par couche, variable en fonction du support et du mode d'application

Nuançage Blanc et teintes du nuancier réalisables à partir des bases blanche calibrée et transparentes

Conditionnement 1L - 5L

Conservation 24 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C. Refermer hermétiquement le bidon après usage.

Mise en œuvre

Dilution Produit prêt à l'emploi. Brasser avant la mise en œuvre.

Outil Pinceau, brosse, rouleau laqueur, pistolet (airless)
Airless: Peut être appliqué sans dilution avec des machines Airless possédant un débit théorique supérieur ou égal à 3 l/min.

- Buse: **0,012"- 0,014"**
- Pression: 150-200 bar
- Filtre: 100 mesh (XXXµm)

Nettoyage du matériel De suite après emploi avec du **White Spirit**

Condition d'application

- Température ambiante et de support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C).
- Humidité relative inférieure à 70%.
- Pour une application sur bois brut, le taux d'humidité ne doit pas être supérieur à 15%

Préparation des supports Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)

Système d'application

Fonds métalliques bruts

- Dégraisser - dérouiller - poncer
- Une couche de Jalprim dilué en moyenne avec 3% de White-Spirit, si nécessaire, pour les métaux non-ferreux (galvanisés à traiter) et de Primaire antirouille pour ceux ferreux
- 2 couches de Jalemail SR satin, fonction du degré de protection souhaité

Anciennes peintures adhérentes sur ces supports

- Ponçage, matage des surfaces
- 2 couches de Jalemail SR satin, en fonction du degré de protection souhaité

Bois et ses dérivés (en intérieur)

- Si nécessaire, prévoir au préalable un fond d'imprégnation et de traitement préventif contre les nuisibles (champignons, insectes, ...)
- Une couche d'Apprêt synthétique diluée en moyenne avec 20% de White-Spirit, recouvrable après 12 heures
- Egrenage au papier de verre fin ou léger ponçage si nécessaire
- Deux couches de Jalemail SR Satin, en fonction du degré de protection souhaité

Remarque Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.