

Jalfix 2008 satin - nouvelle formule



Peinture de finition satinée intérieure, diluable à l'eau, à base de résine acrylique

Destination Recommandé pour tous travaux intérieurs sur murs, plafonds, en neuf et en rénovation, sur supports tels que:

- Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés
- Anciennes peintures adhérentes en bon état
- Toiles de verre à peindre

- Propriétés**
- Faible teneur en COV
 - Opacité et garnissant élevé
 - Excellente blancheur
 - Facile d'entretien
 - Très bonne résistance, lavable
 - Adapté aux grands surfaces (airless ou rouleau)
 - Additivé antirouille (tête de clous, agrafes)

Classification Résistance à l'abrasion humide : Classe 1 (selon norme NF EN 13300)

Caractéristiques

Présentation	Peinture onctueuse
Aspect sec	Satin
Brillant spéculaire	BS 60°: 13±4
Extrait sec	En poids: 58±2% En volume: 44±2%
Densité	1.33±0.05
Taux de COV	1g/l max.
Séchage (20°C, 65%)	Sec au toucher: 30 min. Recouvrable: 3h. Le séchage est retardé par temps froid et humide
Rendement	Env. 110 g/m ² ou de 12m ² /l, par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
Nuançage	Blanc et teintes du nuancier Chroma réalisables à partir des bases blanches calibrées, moyennes et transparentes
Conditionnement	1kg - 5kg - 12.5L
Conservation	24 mois en emballage d'origine non entamé Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

Mise en œuvre

Dilution	<ul style="list-style-type: none">• Pinceau, brosse, rouleau: prêt à l'emploi• Jusqu'à 5% d'eau en 1ère couche ou en application mécanisée
Outil	Pinceau, brosse, rouleau (microtex 12 mm), pistolet (airless)
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec de l' EAU
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C)• Humidité relative inférieure à 70%.
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)
Système d'application	Sur supports à faible absorption (béton, anciennes dispersion, papier ingrain, etc.) <ul style="list-style-type: none">• 2 couches de Jalfix 2008 satin Sur supports à forte absorption (béton cellulaire, crépis de ciment, plâtre, enduits à la chaux, peintures silicate, etc.) <ul style="list-style-type: none">• 1 couche de Jalfix 2008 satin dilué à 5% ou primaire adapté• 2 couches de Jalfix 2008 satin
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en oeuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

