

PRIMER

DESCRIZIONE GENERALE

Definizione

Pittura di fondo (primer) all'acqua, isolante, aderente, per interni ed esterni, bianca, senza tensione superficiale e inodore.

Legante

Legante cationico in fase acquosa

Proprietà

- Eccellente potere coprente delle macchie (tannini del legno, nicotina, fuliggine, macchie d'acqua secche, ecc.)
- Eccellenti caratteristiche di primer
- Compatibile con tutte le normali pitture monocomponenti a base acqua o solvente
- Essiccazione rapida
- Eccellente fondo isolante per l'applicazione di tappezzerie

Applicazioni

- Come mano di fondo isolante, prima dell'applicazione di qualsiasi normale pittura monocomponente a base acqua o solvente.
- Come primer su legno, vecchie pitture coerenti, vetro, metalli non ferrosi e, previa prova preliminare, su materie plastiche dure e supporti plastificati, satinati o verniciati.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Viscosità: Pronto all'uso

Colore: Bianco

Odore: Trascurabile

Stoccaggio (20°C): Almeno 12 mesi in confezioni ben chiuse.
Teme il gelo e calore.

Confezioni: 0,75l-2,5l-5l-110l-12,5l

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)

Valore limite: (cat. A/g): 30 g/l (2010). *Classidur Universal Primer Xtrem* contiene al massimo 30 g/l di COV.

RISULTATI DI LABORATORIO

Aspetto: Satinato-opaco

Densità: 1,37 (valore medio)

Residuo secco: 56 % (in peso, valore medio)

Essiccazione (a 20°C e U.R. < 65%)

- Asciutto al tatto dopo circa 1 ora.
- Lasciare asciugare per 4-6 ore prima di applicare la mano di finitura.

Una temperatura bassa e un tasso di umidità elevato rallentano l'essiccazione.

APPLICAZIONE

Stato del supporto

Il supporto deve essere asciutto, coerente e preparato a regola d'arte.

Metodi di applicazione

Pennello, rullo, pistola airless

Diluizione

Pennello, rullo: pronto all'uso

Pistola airless

Può essere applicato senza diluizione con pistole airless di capacità teorica uguale o superiore a 3 l/min.

Ugello: 0,015-0,019 pollici

Pressione: 180-200 bar

Filtro: 60 mesh

Pulizia degli attrezzi

Con acqua, immediatamente dopo l'applicazione. Pulire accuratamente gli attrezzi prima e dopo l'uso (pistola, rullo...). *Classidur Universal Primer* è incompatibile con altri prodotti.

Tinteggiatura

Bianco e colori pastello aggiungendo al massimo il 3% di coloranti. In virtù dei leganti appositamente selezionati per la loro buona proprietà isolante, la tinteggiatura di questo prodotto può comportare un rischio di incompatibilità. Si consiglia di effettuare una prova preliminare. L'esattezza del colore sarà controllata dall'operatore.

Temperatura minima di applicazione
+ 8°C (Temperatura del supporto)

Resa

Per una copertura ottimale delle macchie, prevedere un consumo minimo di 9-11 m²/l

Ciclo di applicazione

1 mano di *Classidur Universal Primer Xtrem*

1-2 mano di pittura monocomponente a base acqua o solvente.

Osservazioni

- Non applicare *Classidur Universal Primer Xtrem* direttamente su ferro o acciaio,
- All'esterno, il legno grezzo deve essere tassativamente trattato con un primer impregnante adeguato,
- *Classidur Universal Primer Xtrem* non è compatibile con altri prodotti. Non miscelarlo con pitture a dispersione,
- Utilizzare sempre attrezzi puliti,
- La diluizione con acqua pregiudica il potere isolante,
- Non esporre *Classidur Universal Primer Xtrem* alla pioggia,
- Si sconsiglia l'applicazione di *Classidur Universal Primer Xtrem* sui rinzaffi (rischio di rigonfiamento del supporto),
- *Classidur Universal Primer Xtrem* non è adatto come mano di fondo prima dell'applicazione di rivestimenti decorativi a base di cellulosa.

Consultare la scheda di sicurezza.

La presente scheda tecnica contiene informazioni relative ai nostri prodotti ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze. Essa riflette le conoscenze più recenti in materia di tecnica e di esperienza del fabbricante. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'acquirente/utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Le informazioni sono fornite a titolo indicativo e non danno luogo a diritti particolari né ad obblighi principali o accessori specifici nell'ambito del contratto di vendita. Qualunque nuova pubblicazione annulla e sostituisce il presente documento. L'ultima versione di questo documento è reperibile sul www.claessens.com



VERNIS CLAESENS SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny
Tél. +41 21 702 07 02
www.claessens.ch