

DESCRIZIONE GENERALE

Definizione

Vernice per interni effetto opacizzante, in fase acquosa, bianca, isolante, priva di tensione e inodore.

Legante

Legante di polimerizzazione cationico in fase acquosa.

Proprietà:

- Buon potere isolante delle macchie (fuliggine, nicotina, macchie d'acqua secche*, tannini del legno, ecc.)
- senza tensione
- eccellente finitura
- effetto «opaco assoluto»
- non ingiallisce
- indurimento rapido

Settore di utilizzo

Verniciatura di muri e soffitti. Sul legno e i supporti sporchi, non richiede l'applicazione di primer di isolamento*. *Classidur Universal Xtrem Velours* è particolarmente indicato per tutti i lavori di rinnovo degli interni.

CARATTERISTICHE ALLA CONSEGNA

Viscosità: Consistente, pronto per l'uso

Colore: Bianco

Odore: Trascurabile

Conservazione (20°C):

Almeno 12 mesi in confezioni ben chiuse. Teme il gelo

Confezioni: 5l - 10l - 12,5l - 20kg

COV: 2004/42/CE A/a 30 g/L (2010) max. 30 g/L

Questo prodotto contiene circa 5 g/l

RISULTATI DI LABORATORIO

Aspetto: Opaco assoluto

Densità: 1,50 (valore medio)

Residuo secco: 61% in peso (valore medio)

Essiccazione (a 20°C e 65% di umidità relativa):

- Fuori polvere dopo circa 1 ora
- Secco al tatto dopo circa 3 ore
- Sovraverniciabile dopo 4-6 ore

Una temperatura bassa e un tasso di umidità elevato rallentano l'essiccazione.

Trasmissione del vapore acqueo: Classe 1 secondo NF EN ISO 7783 (2018)

Resistenza all'abrasione umida: Classe 1 secondo EN 13.300

APPLICAZIONE

Stato del supporto

Secco e coerente.

Modalità di applicazione

Pennello, rullo, pistola airless.

Diluizione

Pennello, rullo: Pronto per l'uso.

Pistola airless

Diluizione : 10%

Ugello: 0,015-0,019 inch

Pressione: 180-200 bars

Filtro: 60 Mesh

Pulizia degli attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'applicazione. Pulire accuratamente gli attrezzi prima e dopo l'uso (pistola, rullo, ecc.) dato che *Classidur Universal Mat Xtrem* è incompatibile con altri prodotti.

Tinteggiatura

Con la gamma di coloranti «C+ compatibile» *ClassiMix* fino al 5%. Dato l'impiego di leganti appositamente scelti per le loro buone caratteristiche isolanti, la tinteggiatura *Classidur Universal Mat Xtrem* con coloranti universali può comportare un rischio di incompatibilità.

Temperatura minima di applicazione

+8°C (temperatura del supporto).

Resa

Circa 8 -10 m²/kg (9 - 11m²/l). Questi valori possono variare in base alla natura, alla struttura e all'assorbimento del supporto.

Sistema di applicazione

1-2x *Classidur Universal Mat Xtrem*

- Se sono necessarie due mani, prevedere un intervallo di 4-6 ore fra gli strati.
- Sui supporti molto sporchi, applicare un fondo (primer) con *Classidur Universal Primer Xtrem Epoxy*.
- Sui supporti assorbenti: applicare una mano di fondo appropriato.

Osservazioni:

- Applicare di preferenza con un rullo anti-sgocciamento.
- Non applicare sui rinzaffi (rischio di rigonfiamento del supporto), Per questa applicazione, consigliamo *Classidur Goldenclassic Mat*,
- Non applicare direttamente su ferro o acciaio senza una mano di fondo.
- Prima dell'applicazione e durante l'essiccazione, occorre spostare gli alimenti.
- Non mescolare con altri prodotti.
- Utilizzare sempre gli attrezzi adeguati.

Consultare la scheda di sicurezza su www.claessens.com

* Per la loro costituzione, le macchie d'acqua richiedono una particolare attenzione: fare una prova preliminare o isolare con *Classidur P-Rapid*.

La presente scheda tecnica contiene informazioni relative ai nostri prodotti ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze. Essa riflette le conoscenze più recenti in materia di tecnica e di esperienza del fabbricante. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'acquirente/utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Le informazioni sono fornite a titolo indicativo e non danno luogo a diritti particolari né ad obblighi principali o accessori specifici nell'ambito del contratto di vendita. Qualunque nuova pubblicazione annulla e sostituisce il presente documento. L'ultima versione di questo documento è reperibile sul www.claessens.com



VERNIS CLAESENS SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny
Tél. +41 21 702 07 02
www.claessens.ch