

DESCRIZIONE GENERALE

Definizione

Vernice per interni effetto vellutato, in fase acquosa, bianca, isolante, senza tensione e inodore.

Legante

Legante di polimerizzazione cationico in fase acquosa.

Proprietà:

- Buon potere isolante delle macchie (fuliggine, nicotina, macchie d'acqua secche*, tannini di legno, ecc.)
- senza tensione
- eccellente finitura
- «effetto velluto»
- non ingiallisce
- indurimento rapido
- buona resistenza e lavabile
- buon potere opacizzante

Settore di utilizzo

Verniciatura di muri e soffitti nuovi o da rinnovare. Non richiede una mano di fondo preliminare sui supporti asciutti, come il legno e sui supporti con macchie di nicotina, fuliggine o d'acqua secche*. *Classidur Universal Xtrem Velours* è particolarmente indicato per i lavori di rinnovo di interno, in particolare per ottenere una finitura dall'effetto vellutato e lavabile.

CARATTERISTICHE ALLA CONSEGNA

Viscosità:	Consistente, pronto per l'uso
Colore:	Bianco
Odore:	Trascurabile
Conservazione (20°C):	Almeno 12 mesi in confezioni ben chiuse. Teme il gelo
Confezioni:	12,5 l
COV:	2004/42/CE A/a 30 g/l (2010) max. 30 g/l

RISULTATI DI LABORATORIO

Aspetto:	Vellutato - 5,5% sotto un angolo di 60°
Densità:	1,46 (valore medio)
Residuo secco:	61% (valore medio)

Essiccazione (a 20°C e 65% di umidità relativa):

- Fuori polvere dopo circa 1 ora
- Secco al tatto dopo circa 3 ore
- Sovraverniciabile dopo 4-6 ore

Una temperatura bassa e un tasso di umidità elevato rallentano l'essiccazione.

Trasmissione del vapore acqueo (V): Classe 2 secondo NF EN ISO 7783 (2018)

Resistenza all'abrasione umida: Classe 1 secondo EN 13.300

* Per la loro costituzione, le macchie d'acqua richiedono una particolare attenzione: fare una prova preliminare o isolare con *Classidur P-Rapid*.

APPLICAZIONE

Stato del supporto

Secco e coerente.

Modalità di applicazione

Pennello, rullo, pistola airless.

Diluizione

Diluizione: Consistente, pronto per l'uso.

Pistola airless

Diluizione :	10%
Ugello:	0,015-0,019 inch
Pressione:	180-200 bars
Filtro:	60 Mesh

Pulizia degli attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'applicazione. Pulire accuratamente gli attrezzi prima e dopo l'uso (pistola, rullo, ecc.) dato che *Classidur Aquaclassic Velours* è incompatibile con altri prodotti.

Tinteggiatura

Con la gamma di coloranti «C+ compatibile» *ClassiMix* fino al 5%. Dato l'impiego di leganti appositamente scelti per le loro buone caratteristiche isolanti, la tinteggiatura *Classidur Universal Xtrem Velours* con coloranti universali può comportare un rischio di incompatibilità.

Temperatura minima di applicazione

+8°C (temperatura del supporto).

Resa

Circa 8 -10 m²/kg (9 - 11m²/l). Questi valori possono variare in base alla natura, alla struttura e all'assorbimento del supporto.

Sistema di applicazione


1-2x *Classidur Universal Xtrem Velours*

- Sui gessi e sui supporti minerali assorbenti, applicare una mano di fondo di adeguata penetrazione.
- Se sono necessari due mani, prevedere un intervallo di 4-6 ore fra gli strati.
- Sui supporti molto sporchi, applicare un fondo (primer) con *Classidur Universal Primer Xtrem Epoxy*.

Osservazioni:

- Non applicare sui rinzaifi (rischio di rigonfiamento del supporto).
- Non applicare direttamente su ferro o acciaio senza una mano di fondo.
- Prima dell'applicazione e durante l'essiccazione, occorre spostare gli alimenti.
- Non mescolare con altri prodotti.
- Utilizzare sempre gli attrezzi adeguati.

Consultare la scheda di sicurezza su www.claessens.com



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



VERNIS CLAESENS SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny
Tél. +41 21 702 07 02
www.claessens.ch