

DESCRIZIONE GENERALE

Definizione

Pittura opaca in fase acquosa per tutti i lavori di interni su pareti e soffitti, bianca e inodore.

Composizione

Componenti microfini sintetici e agenti idrofughi (silossani).

Proprietà

La pittura ecologica per abitazioni *Classidur Aquasil Mat*:

- possiede una permeabilità massima al vapore acqueo e una buona resistenza naturale alla muffa
- crea un film opaco e privo di tensione
- aderisce perfettamente su ogni supporto, in particolare su lisciate a base di gesso
- è priva di solvente
- è di facile applicazione
- possiede una percentuale importante di materie prime minerali
- nessun ingiallimento
- è molto opacizzante
- è economica (è possibile diluire il prodotto fino al 30% con acqua).

Applicazioni

Pareti e soffitti in generale. Può essere applicato su numerosi supporti: intonaco a base di calce e cemento, calcestruzzo, intonaco sintetico, cartongesso, lisciatore a base di gesso, vecchie pitture opache, minerali o in dispersione. **Attenzione:** Non applicare su ianco fisso! Sulle superfici macchiate, si consiglia di utilizzare *Classidur Universal Mat Xtrem*

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Viscosità:	consistente, consultare i consigli di diluizione
Colore:	bianco
Odore:	trascurabile
Stoccaggio (20°C):	12 mesi in confezioni chiuse e al riparo dal gelo e dal calore
Confezione:	5l - 12,5l
COV:	2004/42/CE A/a 30 g/l (2010) max. 30 g/l. Questo prodotto contiene circa 1 g/l COV
Class. AFNOR:	famiglia 1, cl. 7b2

RISULTATI DI LABORATORIO

Aspetto:	opaco
Densità:	1,50 (valore medio)
Residuo secco:	61% (valore medio)

Essiccazione a 20°C e 65% di umidità relativa

- Tempo di rivestimento su cartongesso: 3-4 ore
- rinnovazione (su vecchie pitture): 5-6 ore

Una temperatura bassa e un tasso di umidità elevato rallentano l'essiccazione.

Potere opacizzante: Classe 1 secondo EN 13.300 per 120 ml/m²

Permeabilità al vapore acqueo: Sd ≤ 10 cm classe 1 (grande) secondo ISO 1062-1

Resistenza all'abrasione umida: classe 2 secondo EN 13.300

APPLICAZIONE

Stato del supporto

Il supporto deve essere asciutto e coerente; isolare preventivamente le macchie d'acqua, di nicotina, ecc. con *Classidur Universal Primer Xtrem Epoxy*.

Metodo di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.

Diluizione

- Supporti con assorbimento normale
 - 1° strato: da 10 a 20% di acqua
 - 2° strato: circa 10% di acqua.
- Supporti molto assorbenti
 - 1° strato: 30% di acqua
 - 2° strato: circa 15% di acqua.

Airless

Diluizione:	20%
Ugello:	0,015 - 0,019 pollici
Pressione:	180-200 bar
Filtro:	60 mesh

Pulizia degli attrezzi

subito dopo l'uso con acqua.

Colore

Bianco, colori pastello aggiungendo massimo il 3% di coloranti universali. La precisione del colore sarà controllata dall'operatore

Temperatura minima di applicazione

+8°C (temperatura del supporto)

Resa

100-125 g/m²; 9-11m²/l

Sistema di applicazione

1--2 x *Classidur Aquasil Opaco*

Osservazioni


- gli alimenti non imballati devono essere spostati prima dell'applicazione e durante l'essiccazione;
- nonostante la buona resistenza naturale alla muffa di *Classidur Aquasil Mat*, prediligere *Classidur Aquasil Mat AF*;
- arieggiare la stanza durante l'applicazione e l'essiccazione;
- non gettare i residui nello scarico;
- eliminare i residui in conformità con la normativa in vigore, preferibilmente mediante un sistema di raccolta o un'impresa autorizzata.

Consultare la scheda di sicurezza su www.claessens.com



PEINTURES, VERNIS
ET PRODUITS CONNEXES
NF 130
www.ecolabels.fr

La presente scheda tecnica contiene informazioni relative ai nostri prodotti ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze. Essa riflette le conoscenze più recenti in materia di tecnica ed esperienza del fabbricante. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'acquirente/utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Le informazioni sono fornite a titolo indicativo e non danno luogo a diritti particolari né a obblighi principali o accessori specifici nell'ambito del contratto di vendita. Qualunque nuova pubblicazione annulla e sostituisce il presente documento. L'ultima versione di questo documento è reperibile su www.claessens.com



VERNIS CLAESENS SA
Route de Crissier 4
CH-1030 Bussigny
Tel. +41 21 702 07 02
www.claessens.com