

Fixafond SIL



Impregnante opaco incolore per interni ed esterni, a base di legante acrilico rinforzato con silossano, diluibile con acqua

Destinazione Per fondi minerali assorbenti, applicabile su:
 • Fondi tipici dell'edilizia (intonaco, calcestruzzo, gesso e derivati)
 • Vecchie pitture minerali

Proprietà

- Facile da applicare
- Ottima capacità di penetrazione, fissaggio
- Eccellente aderenza
- Regola l'assorbimento dei fondi
- Fa respirare il supporto
- Adatto anche alle nostre finiture silossaniche

Caratteristiche

Presentazione	Pittura liquida
Aspetto secco	Opaco
Brillantezza speculare	Non misurabile
Residuo secco	In peso: 13 ± 1%.
Densità	1,03 ± 0,02
Tasso di COV	1 g/l max.
Essiccazione (20°C, 65%)	Ricopribile: 8 ore <i>La bassa temperatura e l'alto tasso di umidità rallentano l'essiccazione.</i>
Resa	In media 180 g/m ² , molto variabile in base al supporto e al metodo di applicazione <i>Il consumo esatto è definito da una prova preliminare</i>
Colore	Incolore
Formato confezioni	1kg - 5kg - 15kg
Conservazione	24 mesi nella confezione originale non iniziata. Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35°C. Chiudere ermeticamente la confezione dopo l'uso.

Applicazione

Diluizione	Prodotto pronto all'uso, diluibile con acqua fino al 10% Non diluire la pittura con Fixafond SIL
Attrezzi	Preferibilmente pennello e spazzola, ma anche pistola (Airless)
Pulizia del materiale	Al termine dei lavori, con acqua
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 10°C (attenzione se T > 35°C)• Umidità relativa inferiore all'70%• Tempo asciutto, al riparo da forti correnti e dalla luce solare diretta• Supporto asciutto e non condensante
Preparazione dei supporti	I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi, ecc.)
Sistema di applicazione	Con saturazione ma senza eccedere. Dopo l'applicazione di un impregnante, i fondi devono restare opachi
Osservazioni	Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostri migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.



