

Fond d'accrochage structuré



Fondo strutturato, fissativo e opacizzante, per esterni, a base di polimeri in soluzione, diluibile con solvente

- Destinazione**
- Per fondi coerenti porosi, eterogenei, leggermente polverulenti o con sfarinamento residuo nei lavori delle facciate
- Proprietà**
- L'aspetto finemente strutturato permette una ricopertura agevole con una finitura liscia e facilita l'applicazione del nostro intonaco
 - Buona capacità fissante dei fondi
 - Buona capacità isolante dei vecchi fondi di pittura sfarinante (calce, silicato vinilico)
 - Insensibilità all'alcalinità dei fondi
 - Permeabilità al vapore acqueo
 - Buon potere opacizzante
 - Essiccazione rapida
- Supporti**
- Fondi minerali dell'edilizia
 - Pannelli di costruzione per edifici leggeri (legno e derivati, fibrocemento, composito legno e cemento o legno polimerico)
 - Mattoni faccia a vista, pietra da taglio, calcestruzzo cellulare
 - Vecchie pitture aderenti in buono stato (minerali oppure organiche)

Caratteristiche

Presentazione	Pittura fluida
Aspetto secco	Finemente strutturato
Brillantezza speculare	Opaco
Residuo secco	In peso: 67 ± 2 %
Densità	1,54 ± 0,05
Tasso di COV	580 g/L max
Essiccazione (20°C, 65%)	Asciutto al tatto: 2 ore Ricopribile dopo 12 ore <i>L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido</i>
Resa	In media 185 g/m ² , per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
Colore	Bianco e colori del campionario Chroma realizzabili con basi bianche calibrate
Formato confezioni	25kg
Conservazione	24 mesi nella confezione originale ancora chiusa Conservare in un ambiente fresco e ventilato

Applicazione

Diluizione	Pronto all'uso Jusqu'à 5 % de White-Spirit par temps froid
Attrezzi	Spazzola quadrata o rullo antigoccia <i>È importante agitare per bene la confezione prima dell'uso</i>
Pulizia del materiale	Subito dopo l'uso con acquaragia
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 5°C (attenzione se T > 35°C)• Umidità relativa inferiore all'80%• Supporto asciutto e non condensante• Tempo asciutto, al riparo da forti correnti e dalla luce solare diretta
Preparazione dei supporti	I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbiatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi, ecc.)
Sistema di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• 1 strato incrociato regolare per una opacità omogenea <p>Lavorare tono su tono con la finitura, in particolare in caso di finitura monostrato liscia o strutturata come intonaco per evitare eventuali indebolimenti durante lo strofinamento</p>
Osservazioni	Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostri migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.



Avenue du SIO 6
CH-1020 Renens

Tel. +41 21 637 1729
www.jallut.ch

