

Jalfix 2008



Pittura di finitura opaca da rivestimento a base di resine copolimeriche acriliche in fase acquosa

- Destinazione**
- Per tutti i lavori d'interni su muri e soffitti
 - Locali industriali, di lavoro, residenziali
 - Lavori nuovi e di ristrutturazione
- Proprietà**
- Opacizzante, riempitivo
 - Facile da applicare
 - Applicazione manuale o meccanica
 - Limita ampiamente il fenomeno di ripresa
 - Buona resa
 - Odore minimo, basso contenuto di COV
- Supporti**
- Gesso e derivati (non idrorepellenti e non polverulenti, tranne primer adeguato)
 - Supporti a base di leganti idraulici (cemento, calcestruzzo), intonaco particolare
 - Su vecchie pitture aderenti

Caratteristiche

Presentazione	Pittura untuosa
Aspetto secco	Opaco - leggermente granuloso
Brillantezza speculare	BS 85° < 1.5
Residuo secco	In peso: 55.5±2% In volume: 35.5±2%
Densità	1.45±0.05
Tasso di COV	1g/l max.
Essiccazione (20°C, 65%)	Asciutto: 1 ora. Ricopribile: 4 ore. <i>L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido</i>
Resa	In media 200 g/m ² o da 7 a 10 m ² /l per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
Resistenza all'abrasione a umido (ISO 11998)	Classe 2 (secondo la norma NF EN 13300)
Colore	Bianco e colori del campionario Chroma realizzabili con basi bianche calibrate, medie e trasparenti
Formato confezioni	1kg - 5kg - 20kg
Conservazione	24 mesi nella confezione originale ancora chiusa Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35°C

Applicazione

Diluizione	<ul style="list-style-type: none">• Pennello, spazzola, rullo: pronto all'uso• Pistola: diluire con acqua al 5-10%, in base alle proprietà assorbenti dei fondi e del materiale impiegato
Attrezzi	Pennello, spazzola, rullo sintetico dal pelo di 12 mm o speciale acrilico 13, pistola (airless)
Pulizia del materiale	Subito dopo l'uso con acqua
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 5°C (attenzione se T > 35°C)• Umidità relativa inferiore all'80%
Preparazione dei supporti	I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi, ecc.)
Sistema di applicazione	<p>Su supporti a basso assorbimento (calcestruzzo, vecchie dispersioni, carta ingrain, ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 strato di Jalfix 2008 diluito con il 5-10% di acqua, in base alla porosità• 2 strati di Jalfix 2008 <p>Su supporti a elevato assorbimento (calcestruzzo cellulare, intonaco di cemento, gesso, intonaco a calce, pitture ai silicati, ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 strato di Fixafond SIL• 1 strato di Jalfix 2008 diluito con il 5-10% di acqua, in base alla porosità• 1 strato di Jalfix 2008
Osservazioni	Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata, conformemente alle regole dell'Unione Svizzera dei Fabbricanti di Pitture e Vernici.



VERNIS CLAESSENS SA
Avenue du Silo 6
CH-1020 Renens

Tel. +41 21 6371717
Tel. +41 21 6371729
www.jallut.ch