

Jalfix standard



Pittura di finitura opaca per interni, a base di resine acriliche, diluibile con acqua

- Destinazione**
- Per tutti i lavori d'interni su muri e soffitti
 - Locali industriali, di lavoro, residenziali
 - Lavori nuovi e di ristrutturazione
- Proprietà**
- Buon potere coprente
 - Facile manutenzione
 - Applicazione manuale o meccanica
 - Buona resistenza
- Supporti**
- Gesso e derivati (non idrorepellenti e non polverulenti, tranne primer adeguati)
 - Supporti a base di leganti idraulici (cemento, calcestruzzo), intonaco particolare
 - Su vecchie pitture aderenti
 - Fibra di vetro, carta da parati (non plastificata)

Caratteristiche

- Presentazione** Pittura untuosa
- Aspetto secco** Opaco vellutato
- Brillantezza speculare** BS 85°: 5 ± 2
- Residuo secco** In peso: 55 ± 2%
- Densità** 1,49 ± 0,05
- Tasso di COV** 2 g/l max.
- Essiccazione (20°C, 65%)** Asciutto: 2 ore
Ricopribile dopo 5 ore
L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido
- Resa** In media 130 g/m² per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
- Resistenza all'abrasione a umido (ISO 11998)** Classe 3 (secondo la norma NF EN 13300)
- Colore** Questo prodotto può essere tinteggiato. Tuttavia, dato che non è calibrato, possiamo garantire lo stesso colore soltanto utilizzando il medesimo numero di lotto.
Se si desidera la replicabilità per il proseguimento del cantiere, consigliamo di scegliere Jalfix 2008
- Formato confezioni** 5kg - 20kg
- Conservazione** 24 mesi nella confezione originale ancora chiusa
Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35°C

Applicazione

Diluizione	<ul style="list-style-type: none">• Pennello, rullo: pronto all'uso• Pistola: diluire con l'8% di acqua al massimo, in base alle proprietà assorbenti del supporto e del materiale impiegato
Attrezzi	Pennello, rullo, pistola (airless)
Pulizia del materiale	Subito dopo l'uso con acqua
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 10°C (attenzione se T > 35°C)• Umidità relativa inferiore all'80%• Supporto asciutto e non condensante
Preparazione dei supporti	I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbiatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi, ecc.)
Sistema di applicazione	<p>Su supporti a basso assorbimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Due strati di Jalfix standard, di cui il primo diluito con il 5% di acqua, se necessario; finitura senza diluizione <p>Su supporti a elevato assorbimento</p> <ul style="list-style-type: none">• Uno strato di Fixafond o fondo adeguato• Due strati di Jalfix standard senza diluizione
Osservazioni	Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.

