


## Jalcryl super 100%



### Pittura acquosa acrilica al 100% per interventi di restauro

- Destinazione** Restauro di facciate di alta qualità, applicabile direttamente sulla maggior parte dei materiali dell'edilizia, per lavori nuovi e interventi di manutenzione  
Può essere utilizzata come substrato isolante su fondi alcalini
- Proprietà**
- Facile da applicare
  - Ottimo potere riempitivo e opacizzante
  - Elevata permeabilità al vapore acqueo
  - Elevata resistenza alle intemperie, ai raggi UV, alla carbonatazione del calcestruzzo
  - Elasticità permanente
  - Applicazione manuale o meccanica
  - Poco sensibile alle incrostazioni
- Supporti**
- Fondi tipici dell'edilizia con assorbimento adeguato
  - Pannelli di costruzione per edifici leggeri (legno e derivati, fibrocemento, composito legno e cemento, gesso-cellulosa armato, ecc.)
  - Rivestimenti preverniciati (prove preliminari di aderenza)
  - Vecchie pitture aderenti in buono stato
  - Non utilizzare su vecchi rivestimenti impermeabili delle facciate

### Caratteristiche

<b>Presentazione</b>	Pittura semi-spessa
<b>Aspetto secco</b>	Vellutato - pomellato fine
<b>Brillantezza speculare</b>	BS 60°: 6 ± 1
<b>Residuo secco</b>	In peso: 64 ± 2%
<b>Densità</b>	1,48 ± 0,05
<b>Tasso di COV</b>	10 g/L max
<b>Essiccazione (20°C, 65%)</b>	Asciutto al tatto: 30 minuti Ricopribile dopo 2 ore <i>L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido</i>
<b>Resa</b>	In media 180 g/m <sup>2</sup> , per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
<b>Colore</b>	Bianco e colori del campionario Chroma realizzabili con basi bianche calibrate, medie e trasparenti
<b>Formato confezioni</b>	1kg - 5kg - 20kg
<b>Conservazione</b>	24 mesi nella confezione originale ancora chiusa Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35°C

## Applicazione

<b>Diluizione</b>	Pronto all'uso Dal 5 a 10% di acqua per il primo strato su fondi porosi o in applicazione meccanica
<b>Attrezzi</b>	Pennello, rullo, pistola (airless)
<b>Pulizia del materiale</b>	Subito dopo l'uso con acqua
<b>Condizioni di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 5°C (attenzione se T &gt; 35°C )</li><li>• Umidità relativa inferiore all'80%</li><li>• Supporto asciutto e non condensante</li><li>• Tempo asciutto, al riparo da forti correnti e dalla luce solare diretta</li></ul>
<b>Preparazione dei supporti</b>	I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi, ecc.)
<b>Sistema di applicazione</b>	<b>Su supporti a basso assorbimento</b> (calcestruzzo, vecchie dispersioni, ecc.) <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 strato di <b>Jalcryl super 100%</b> diluito tra il 5 e il 10% di acqua, in base alla porosità</li><li>• 1 o 2 strati di <b>Jalcryl super 100%</b></li></ul> <b>Su supporti a elevato assorbimento</b> (calcestruzzo cellulare, intonaco di cemento, intonaco a calce, pitture ai silicati, ecc.) <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 strato di impregnante o fondo adeguato</li><li>• 1 strato di <b>Jalcryl super 100%</b> diluito tra il 5 e il 10% di acqua, in base alla porosità</li><li>• 1 o 2 strati di <b>Jalcryl super 100%</b></li></ul>
<b>Osservazioni</b>	Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.

