

## Jalplex vernis satiné



**Vernice incolore satinata per interni ed esterni a base di legante alchidico-uretanico, diluibile con solvente**

- Destinazione** Protezione e decorazione di legno e derivati su fondi nuovi o in ristrutturazione, per interni ed esterni (chalet, recinzioni, imposte, rivestimenti, mobili, falegnameria, travi)
- Proprietà**
- Appositamente studiato per l'utilizzo in ambienti e condizioni climatiche difficili
  - Grande resistenza agli urti e all'abrasione
  - Eccellente aderenza
  - Essiccazione rapida
  - Elevata resistenza alle intemperie e agli UV
  - Buona tensione e buon potere riempitivo
  - Resa elevata
- Supporti**
- Legno e derivati come legno di latifoglia, resinoso, legno tropicale eccetto quello a essudazione antiessiccante e Western Red Cedar
  - Legno ricoperto da impregnante o vernice in buono stato dopo preparazione d'uso eccetto PU bicomponente e legno tinteggiato o cerato

### Caratteristiche

- Presentazione** Liquido trasparente untuoso
- Aspetto secco** Satinato - teso
- Brillantezza speculare** BS 60°: 40±2  
BS 60°: 40±5 in due strati su abete piallat
- Residuo secco** In peso: 60±2%  
In volume: 52±2%
- Densità** 0,94±0,03
- Tasso di COV** 400 g/l max.
- Essiccazione (20°C, 65%)** Asciutto al tatto: 2 ore  
Ricopribile dopo circa 24 ore  
*Variabile in base alle condizioni dell'ambiente di applicazione e all'essenza del legno. L'essiccazione può essere rallentata su alcuni tipi di legno esotico antiessiccante (padouk, iroko, ecc.)*
- Resa** In media 50 g/m<sup>2</sup> o 18 m<sup>2</sup>/l per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
- Colore** Incolore
- Formato confezioni** 1L - 5L
- Conservazione** 24 mesi nella confezione originale chiusa ermeticamente  
Conservare in un ambiente fresco e ventilat

## Applicazione

- Diluizione** Fino al 10% di acqua per il primo strato su legno grezzo in base alle proprietà impregnanti del legno  
Circa il 5% per gli strati finali
- Attrezzi** Spazzola piatta e larga a setole morbide, pistola (airless)
- Pulizia del materiale** Subito dopo l'uso con acqua
- Condizioni di applicazione**
- Temperatura ambiente e del supporto superiore a 5°C (attenzione se T > 35°C)
  - Umidità relativa inferiore all'80%
  - Supporto asciutto e non condensante
  - Tempo asciutto, al riparo da forti correnti e dalla luce solare diretta
  - Il tasso di umidità del legno non deve superare il 15% (12% per le finestre)
- Preparazione dei supporti** I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbiatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza
- Sistema di applicazione**
- Su fondo grezzo:**
- Per il primo strato, uno strato sottile e regolare **dJalplex vernis satiné** diluito in media con il 10% di acqua, variabile in base alla porosità del supporto
  - Poi, uno o due strati sottili e regolari **dJalplex vernis satiné** diluiti in media con il 5% di acqua, in base alla resistenza richiesta
- Su fondo già tinteggiato:**
- Due strati sottili e regolari **dJalplex vernis satiné** diluiti in media con il 5% di acqua, in base alla resistenza richiesta
- Osservazioni** Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

---

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostri migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.

---

