

## Jalemail SR satin



Smalto di finitura a lunga durata, satinato tixotropico, per interni ed esterni, a essiccazione rapida, a base di resine alchidiche uretaniche, diluibile con solvente



**Destinazione** Consigliato in tutti gli ambiti di decorazione dell'edilizia come cucine, bagni, WC, opere interne in legno, ecc. per lavori nuovi o di ristrutturazione su supporti quali:

- Fondi metallici
- Rivestimenti prelaccati (su primer adatto)
- Vecchie pitture aderenti
- Legno e derivati (in interni)



- Proprietà**
- Essiccazione rapida: Ricopribile in giornata
  - Lunga durata
  - Buona resistenza chimica e buona tenuta alle intemperie
  - Buona durezza del film, resistenza agli urti e ai graffi
  - Buona aderenza
  - Facilità di applicazione, buona scorrevolezza
  - Proprietà antiruggine

### Caratteristiche



**Presentazione** Pittura tixotropica

**Aspetto secco** Satinato - teso

**Brillantezza speculare** BS 60°: 25±5

**Residuo secco** In peso: 65% ± 2

**Densità** 1,24±0,03

**Tasso di COV** 420 g/l max.

**Essiccazione (20°C, 65%)** Fuori polvere: 2 ore  
Ricopribile dopo 8 ore  
*La bassa temperatura e l'alto tasso di umidità rallentano l'essiccazione.*

**Resa** In media 90 g/m<sup>2</sup> o 14 m<sup>2</sup>/l per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione

**Colore** Bianco e colori del campionario realizzabili con basi bianche calibrate e trasparenti

**Formato confezioni** 1L - 5L

**Conservazione** 24 mesi nella confezione originale non iniziata. Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35°C. Chiudere ermeticamente la confezione dopo l'uso.

## Applicazione

- Diluizione** Prodotto pronto all'uso. Mescolare prima dell'applicazione.
- Attrezzi** Pennello, spazzola, rullo laccatore, pistola (airless)  
Airless: Può essere applicato senza diluizione con dispositivi Airless con una portata nominale pari o superiore a 3 l/min.  
• Ugello: **0,012"-0,014"**  
• Pressione: 150-200 bar  
• Filtro: 100 mesh (XXXµm)
- Pulizia del materiale** Subito dopo l'uso con acqua.
- Condizioni di applicazione**
- Temperatura ambiente e del supporto superiore a 10°C (attenzione se T > 35°C)
  - Umidità relativa inferiore all'70%.
  - Per l'applicazione su legno grezzo, il tasso di umidità non deve superare il 15%
- Preparazione dei supporti** I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi, ecc.)
- Sistema di applicazione**
- Fondi metallici grezzi**
- Sgrassare - rimuovere la ruggine - carteggiare
  - Uno strato di Jalprim diluito in media con il 3% di acqua, se necessario, per i metalli non ferrosi (zincati da trattare) e di Primaire antirouille per quelli ferrosi
  - 2 strati di Jalemail SR satin, in base al livello di protezione desiderato
- Vecchie pitture aderenti su questi supporti**
- Carteggiatura, opacizzazione delle superfici
  - 2 strati di Jalemail SR satin, in base al livello di protezione desiderato
- Legno e derivati (in interni)**
- Se necessario, prevedere preventivamente un fondo di impregnante e di trattamento preventivo contro gli organismi nocivi (funghi, insetti...)
  - Uno strato di Appretto sintetico diluito in media con il 20% di acqua, ricopribile dopo 12 ore
  - Sgranatura con carta vetrata sottile o lieve carteggiatura, se necessario
  - Due strati di Jalemail SR satin, in base al livello di protezione desiderato
- Osservazioni** Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata, conformemente alle regole dell'Unione Svizzera dei Fabbrikanti di Pitture e Vernici.

