

## MATTE OPLOSMIDDELHOUDENDE BINNEN RENOVATIEVERF, OP BASIS VAN KALK IN OLIE, REUKARM EN MET VLEKISOLERENDE EIGENSCHAPPEN.

### TOEPASSING

- Voor binnenrenovaties van plafonds op alle droge en draagkrachtige ondergronden, inbegrepen ondergronden met roet- of nicotinevlekken, of droge waterkringen, en dit rechtstreeks en zonder grondlaag:
- > Pleisterwerk en afgeleiden daarvan
  - > Oude ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen, pleisterlagen, kalkmortels, enz.
  - > Oude draagkrachtige verflagen, zelfs licht poederachtig
  - > Lijmverfresten (veegvast) en kalkverf

### KENMERKEN

<b>Aspect</b>	Mat, Glansgraad 85° < 2,0%
<b>Aankleuren</b>	Wit en pasteltinten door toevoeging van maximum 3% universele mengkleuren. De nauwkeurigheid van de kleur wordt door de gebruiker gecontroleerd.
<b>Dichtheid</b>	1,62 ± 0,05
<b>Viscositeit</b>	Smeuïge verf
<b>Vaste stofgehalte</b>	In gewicht: 77% ± 2
<b>VOS</b>	2004/42/II (A/g) 350 g/L (2010); COV/VOC max 349 g/L
<b>Houdbaarheid en opslag</b>	12 maanden in een originele gesloten verpakking. Vorstvrij bij een temperatuur tussen 0°C en 35°C bewaren. Na gebruik, de blik luchtdicht afsluiten.
<b>Verpakking</b>	20KG

### CLASSIFICATIE

- > **Waterdampdoorlaatbaarheid (V):** Klasse 1 volgens EN ISO 7783 (2018)
- > **Natte schuurweerstand:** Klasse 2 volgens DIN EN 13300
- > **Reëel dekvermogen :** > 98 % en 7,8 m<sup>2</sup>/L - (Klasse 2 volgens EN 13.300)
- > **AFNOR NF T 36-005 :** Familie I - Klasse 2b



### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

#### Toestand van de ondergrond :

De ondergrond moet gezond, droog en draagkrachtig zijn.

#### Hulpmiddelen en wijze van aanbrengen :

Kwast (borstel), gewoven polyamideroller 12mm, airless.  
**Airless :** onverdund met een airless met een theoretisch debiet ≥ 3 l/min  
 Spuitopening: 0,015''-0,017''  
 Druk: 220 bar  
 Filtre: 35 mesh (500 µm)

#### Verdunning :

Gebruiksklaar product. Optimale consistentie na mengen.

#### Toepassingsvoorwaarden :

- > Temperatuur omgeving en ondergrond : 8°C of hoger (oplekken indien T > 35°C).
- > Relatieve luchtvochtigheid lager dan 70%.

#### Droogtijd (20°C, 65% RV) :

- > Stofdroog: ongeveer 2 uur
  - > Overschilderbaar: zie werkwijze
- Een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheidsgraad vertragen het drogingsproces.*

#### Reiniging van het gereedschap :

Met terpentijn / White-Spirit onmiddellijk na gebruik.

#### Werkwijze :

Op diverse ondergronden (cellenbeton, structuurpleisters, kalkpleisters oude verflagen)

- > «nat op mat» systeem : aanbrengen van de tweede laag nadat de eerste mat is geworden.
- > Traditioneel systeem: de tweede laag de volgende dag aanbrengen.

#### Verbruik :

6 tot 8 m<sup>2</sup>/kg, per laag verf, sterk afhankelijk van de ondergrond en de manier van aanbrengen.

#### Opmerkingen :

- > *Euroclass GE* wordt niet aanbevolen voor vochtige ruimtes of op ondergronden met condensvorming. Gebruik in dat geval *ModernPlus<sup>2</sup> AF Mat*.
- > Niet-verpakte voedingsmiddelen moeten worden verplaatst voor het schilderen en tijdens het uittrognen van de verf.

Voor Nederland: deze oplosmiddelhoudende verf voldoet voor gebruik binnen NIET aan ARBO. Ze kan enkel binnen gebruikt worden in de door de wet bepaalde uitzonderingen (poederachtige ondergronden, ernstige nicotine- of roetvervuiling...) of met ontheffing.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op [www.claessens.com](http://www.claessens.com)

Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product en is gebaseerd op onze huidige kennis. Rekening houdend met de vele mogelijke ondergronden en de voorwaarden die gebonden zijn aan de producten, dient de gebruiker niettemin zelf te bepalen of de aangeboden materialen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, naar eigen verantwoordelijkheid en conform de bouwkundige en professionele voorschriften. Bijgevolg kunnen er geen garanties worden verbonden aan de standaardwerkwijze en de hierboven vermelde gegevens. Omdat de techniek zich voortdurend blijft ontwikkelen, dienen de klanten voor gebruik bij onze diensten na te gaan of het om de laatste editie gaat. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten uit ons assortiment. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvan wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen.



VERNIS CLAESSENS SA

Route de Crissier 4 - CH - 1030 Bussigny - Tel. +41 21 702 07 02