

TOP *isol rapid spray*

MONTANA®

Gepigmenteerde grond- en isolatieverf voor binnen en buiten. Voor het isoleren van vervuilde ondergronden.

OPLOSMIDDELRIJK - VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO

TOEPASSING

Voor nieuwbouw en renovatie, rechtstreeks op ondergronden zoals:

- Pleisterwerk en afgeleiden daarvan
- Hout en afgeleiden daarvan
- Voordat watergedragen monocomponentverfsystemen worden aangebracht

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende isolatie tegen :
 - nicotine
 - houttannines
 - roet
 - sporen van roest (spijkerkoppen)
 - en alle gebruikelijke verontreiniging die te vinden is in een gebouw
- Kan worden overgeleverd met watergedragen verfsystemen met één component (dispersieverven, wateroplosbare lazurverven,...) met uitzondering van 2-componenten systemen.

KENMERKEN

Aspect	Mat
Aankleuren	Wit
Dichtheid	0,8 ± 0,03
Viskositeit	Spray
Vaste stofgehalte	In gewicht: 24% ± 2%
VOS	2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) max. 350 g/l

Houdbaarheid en opslag:

24 maanden in een oorspronkelijke gesloten verpakking. Vorstvrij bewaren bij een temperatuur tussen 0°C en 35°C. Na gebruik, de verpakking luchtdicht afsluiten.

Verpakking Spray 400 ml.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Toestand van de ondergrond

De ondergrond moet onbeschadigd, draagkrachtig en droog zijn.

Wijze van aanbrengen

- Schud de spuitbus vrij lang, minstens 20 seconden.
- Breng aan van een afstand van ongeveer 20-30 cm.
- Ook af en toe schudden tijdens het aanbrengen. Spuit dunne laagjes, afwisselend in de hoogte en in de breedte.

Verdunning

Klaar voor gebruik

Toepassingsvoorwaarden

- Temperatuur van omgeving en ondergrond hoger dan 8°C (Neem voorzorgsmaatregelen indien T > 35°C).
- Relatieve vochtigheid in ruimte onder 70 %.

Droogtijd (20°C, 65% HR)

- Stofdroog: ongeveer 20 min.
- Overschilderbaar: ongeveer 45 min.

Een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheidsgraad vertragen het droogingsproces.

Werkwijze

1-2 x *Classidur P-Rapid Spray*

1-2 x Afwerking naar keuze (monocomponent).

Classidur P-Rapid Spray moet worden overgeleverd.

Bij zeer hardnekkige vlekken kan het nodig zijn om *Classidur P-Rapid Spray* in twee lagen aan te brengen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.montanacoatings.com

Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product en is gebaseerd op onze huidige kennis. Rekening houdend met de vele mogelijke ondergronden en de voorwaarden die gebonden zijn aan de producten, dient de gebruiker niettemin zelf te bepalen of de aangeboden materialen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, naar eigen verantwoordelijkheid en conform de bouwkundige en professionele voorschriften. Bijgevolg kunnen er geen garanties worden verbonden aan de standaardwerkwijze en de hierboven vermelde gegevens. Omdat de techniek zich voortdurend blijft ontwikkelen, dienen de klanten voor gebruik bij onze diensten na te gaan of het om de laatste editie gaat. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten uit ons assortiment. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvan wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen.

