

TOP *net mat*

MONTANA®

Matte watergedragen verf voor binnenwerken. Voor muren en plafonds.

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO

Definitie

Schrobvast, reinigbaar en goed bestendig tegen krassen en het opglanzen. Aanzetvrije verwerking, zelfs op grote en gladde oppervlakken (muren en plafonds) dankzij de lange opentijd van de film.

Eigenschappen

- 1) Als matte muurverf, niet enkel in mechanisch belaste omgevingen, maar wanneer het matte aspect van de verf met de tijd niet mag teruglopen (woonruimtes, hotelkamers, traphuizen...).
- 2) Als uiterst matte verf op muren zowel als op plafonds voor een zeer fraai et edel uitzicht.

Omschrijving

V.O.S. classificatie:

2004/42/CE A/a 30 g/l (2010) <30 g/l

AFNOR classificatie: familie 1, cl. 7b 2

Viscositeit: dikvloeibaar

Glansgraad: diep mat (1% onder een hoek van 85°)

Bindemiddel: alkydhars

Natte schuurweerstand: klasse 1 volgens EN 13.300

Soortelijk gewicht: 1,56

Vaste stofgehalte: 64%

Houdbaarheid: minimum 12 maanden in goed gesloten bussen. Vorstvrij bewaren.

Verpakking: 12,5 l



Deze technische bladen gelden als algemeen advies. De aanwijzingen zijn conform onze huidige kennis en ervaring. Onze verantwoordelijkheid kan echter niet ingeroepen worden.

© 2024 - Vernis Claessens SA, CH - 1030 Bussigny - v04

Droging (bij 20°C en een R.V. 80%)

Handdroog: na ongeveer 2 uur

Overschilderbaar: na ongeveer 4 uur

Uitgehard: na ongeveer 48 uur

Weerstand tegen uitloging en polijsten na 5 dagen.

Een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

Verwerking / Verdunning

Toestand van de ondergrond: De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig en stofvrij zijn.

Aanbrengen: kwast, roller (microvezelroller 12-13 mm).

Aanbrengen met de verfspuit: raadpleeg onze technische dienst.

Minimale verwerkingstemperatuur: + 8°C

Reiniging van het gereedschap: met water, onmiddellijk na gebruik.

Verdunning

Indien nodig met maximum 3% water. Op zuigende ondergronden dient de eerste laag met 10% water verdund te worden.

Aankleuren

Universele mengpasta's tot max. 3% (verenigbaarheid vooraf uittesten).

Verbruik

8-11 m²/l

Werkwijze

- a) Op draagkrachtige ondergronden:
2 x **Montana Top Net Mat**
- b) Op vervuilde ondergronden
1 x **Montana Top Prim**
1-2 x **Montana Top Net Mat**

Opmerkingen

- Voor het aanbrengen van de verf en tijdens het drogingsproces, gelieve de niet verpakte voedingsmiddelen te verplaatsen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad:
www.montanacoatings.com.

Verfgroothandel:

