

TOP sil mat

MONTANA®

Matte verf voor binnenwerken, waterverdunbaar en siloxaan additieven.



GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO

Definitie

Wit, spanningsloos, onverzeepbaar, praktisch reukloos, uitstekende dekkraft, schrobvast. Verf met maximale dampdiffusie op basis van gemiconiseerde bindmiddelen en siloxaan additieven.

Eigenschappen

Binnenwerken, nieuwbouw en renovatie. Muren en plafonds. Rechtstreeks aan te brengen zonder grondlaag, zelfs op nieuwe ondergronden die nog niet helemaal uitgedroogd zijn (pleisterwerk of beton).

Omschrijving

Viscositeit: dikvloeibaar

Kleur: wit

Aspect: mat

Pigment: Titaandioxide (rutiel)

Bindmiddel: Speciale vochtwerende bindmiddelen, waterverdunbaar en met siloxaan additieven

Soortelijk gewicht: 1.50 (gemiddelde waarde)

Vast stofgehalte: 61% (gemiddelde waarde)

Verpakking: 12,5 liter

Houdbaarheid: 12 maanden in goed gesloten bussen. Vorstgevoelig

Dampdiffusieweerstand (Sd): ≤ 10cm.

Droging (bij 20°C en een R.V. 80%)

Stofdroog: +/- 2 uur

Overschilderbaar: +/- 4 - 6 uur

Volledig uitgehard: +/- 24 uur

Een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

Verwerking

Toestand van de ondergrond: schoon, droog, afgestoofd en draagkrachtig.

Aanbrengmiddelen: kwast, roller, airless.

Spuiten (Airless):

Max. 30% verdunt met water:
spuitopening 0,015"-0,019"
en druk van 180-200 bar

Minimale verwerkingstemperatuur: + 5°C

Reiniging van het gereedschap: met water

Verdunning

droge of weinig zuigende ondergrond:

- 1ste laag: 10-20% met water

- 2de laag: ongeveer 10% met water

Zuigende ondergronden:

- 1ste laag: 30% met water

- 2de laag: ongeveer 15% met water

Ankleuren

Universele mengpasta's tot max. 5%.

Verbruik

9-11 m²/l per laag. De manier van aanbrengen, de structuur en zuiging van de ondergrond zijn daarbij bepalend.

Werkwijze

In 1 of 2 lagen aanbrengen. Bij een bevleete ondergrond:

1 x **Montana Top Prim Epoxy** als isolerende grondlaag gebruiken.

Vervolgens 2 lagen **Montana Top Sil Mat** aanbrengen.

Opmerkingen

- Niet gebruiken op veegvast en op ondergronden waarvan de oppervlaktetemperatuur lager is dan 8°C.


Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.montanacoatings.com.



Deze technische bladen gelden als algemeen advies. De aanwijzingen zijn conform onze huidige kennis en ervaring. Onze verantwoordelijkheid kan echter niet ingeroepen worden.

© 2024 - Vernis Claessens SA, CH - 1030 Bussigny - v06

Verfgroothandel:



MONTANA®

www.montanacoatings.com

