

TOP sil velours

MONTANA®



Watergedragen, zijdeglanzende verf.

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO

Eigenschappen

Wit, spanningsloos, onverzeepbaar, reukarm, goede dekkraft, goede schuurweerstand. Microfijn bindmiddel met siloxaan versterkt.

Toepassing

Perfekte hechting, direct op gipskartonplaten.

Omschrijving

V.O.S. classificatie:

2004/42/CE A/a 30 g/l (2010) <30 g/l

Viscositeit: dikvloeibaar

Kleur: wit

Pigment: titaandioxide (rutiel)

Glansgraad: bij een hoek van 60° : 11.5 %

Bindmiddel: gepolymeriseerde harsen met siloxaan versterkt.

Soortelijk gewicht: 1.40 (gemiddelde waarde)

Drooggehalte: 61% (gemiddelde waarde)

Geur: te verwaarlozen.

Waterdampdoorlatendheid: klasse 2 (gemiddelde) volgens ISO 1062-1

Natte schuurweerstand: klasse 2 volgens EN 13.300

Houdbaarheid: minimum 12 maanden in goed gesloten bussen. Vorst- en warmtegevoelig.

Verpakking: 12,5 liter.

Droging (bij 20°C en een R.V. lager dan 80%)

Stofdroog: +/- 2 uur

Overschilderbaar: na 4 - 6 uur

Doorgehard: +/- 24 uur.

Een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

Verwerking

Toestand van de ondergrond:

droog en draagkrachtig

Gereedschap: kwast, roller, airless.

Airless: onverdund, indien met airless pomp met een theoretisch debiet ≥ 3 l/min.

Spuitopening: 0,015-0,019"

Druk: 180-200 bars

Filter: 60 mesh

Minimale verwerkingstemperatuur: +8°C

Reiniging van het gereedschap: met water.

Verdunning

- 1^{ste} laag: 10 % met water

- 2^{de} laag: 0-5 % met water

Aankleuren

Met universele mengpasta's tot 3% (onder voorbehoud).

Verbruik

9-11 m²/l per laag; Het verbruik is afhankelijk van het type ondergrond, zijn zuigkracht en de wijze waarop de verf wordt aangebracht.

Werkwijze

1 tot 2 lagen, naar gelang de toestand van de ondergrond – op vervuilde ondergronden, het volgende verfsysteem toepassen: 1 x **Montana Top Prim Epoxy** 1 x **Montana Top Sil Velours** met een wachttijd van 4-6 uur tussen de twee lagen.

Op zuigende ondergronden, eerst een grondlaag aanbrengen.

Opmerkingen

- Niet verpakte levensmiddelen dienen tijdens het aanbrengen en tijdens het drogen van de verf uitgeruimd te worden
- Niet op lijmverven aanbrengen en op ondergronden met een temperatuur onder +8°C.
- Niet direct op zuigende ondergronden aanbrengen (gips, gipsplaten...). Eerst een laag **Montana Top Sil Mat** aanbrengen.
- In vochtige of slecht geventileerde ruimtes **Montana Top Sil Plus** gebruiken.


Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.montanacoatings.com



Deze technische bladen gelden als algemeen advies. De aanwijzingen zijn conform onze huidige kennis en ervaring. Onze verantwoordelijkheid kan echter niet ingeroepen worden.

© 2017 - Vernis Claessens SA, CH - 1020 Renens - v02

Verfgroothandel:



MONTANA®
www.montanacoatings.com

www.montanacoatings.com

