

MONTANA®

Matte watergedragen verf voor muren en plafonds, speciaal aanbevolen voor afwerkingen van hoge kwaliteit, zelfs op grote oppervlakken.

Eigenschappen

Wit, spanningsvrij en bijna geurloos.
Dampdoorlatend.

Bestemming

- Volledig mat oppervlak en aanzetvrij
- Lange openingstijd van de verffilm, vooral bij de tweede laag
- Zeer goede mogelijkheid om bij te werken
- Betrouwbare hechting, zelfs zonder grondlaag, op absorberende, maar draagkrachtige ondergronden
- Spanningsvrij
- Weinig neiging tot vervuiling

Kenmerken

AFNOR-classificatie: familie 1, klasse 7b 2
VOS: 2004/42/CE A/a 30g/l (2010) max. 30g/l

Viscositeit: halfdikke verf

Kleur/aspect: wit

Glansgraad: mat

Pigment: titaandioxide (rutiel)

Bindmiddel: speciaal waterafstotend bindmiddel versterkt met in water oplosbare alkyden

Soortelijk gewicht: 1,47 (gemiddelde waarde)

Droge stof: 59% (gemiddelde waarde)

Geur: verwaarloosbaar

Stabiliteit tijdens opslag: minstens 12 maanden in goed gesloten verpakking. Beschermen tegen vorst en warmte.

Verpakkingen: 12,5 l - 5 l

Permeabiliteit Sd <10 cm

Natte schuurvastheid: klasse 1 volgens EN 13.300

Droging

Bij 20°C en een relatieve vochtigheidsgraad lager dan 80%.

Stofdroog: +/- 2 uur

Overschilderbaar: na 4 - 6 uur

Volledig uitgehard: +/- 24 uur.

Een lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid vertragen het droogproces.

Aanbrengen

Staat van de ondergrond: droog en coherent
Gereedschap: roller, kwast, verfspuit (airless).

Kwast, roller: Gebruiksklaar, indien nodig verdunnen met maximaal 5% water. Op sterk zuigende ondergronden (gepleisterd oppervlak, gipsblokken, gipsplaten, enz.) verdunnen met minstens 15% water.

Aanbrengen met een airless-pistool: onverdund indien het apparaat een theoretisch debiet heeft van ≥ 3 l/min.

Spuitopening: 0,015'' - 0,019''

Druk: 180 - 200 bar

Filter: 60 mesh

Minimale verwerkingstemperatuur: 8°C

Reiniging van het materieel: met water.

Verdunning

Zie "Verwerking".

Aankleuring

Universele mengkleuren tot 3% (onder voorbehoud).

Verbruik

9-10 m²/l afhankelijk van de structuur en het absorberend vermogen van de ondergrond.

Overschildering

1 tot 2 lagen afhankelijk van de staat van de ondergrond. Overweeg in het geval van bevlekte ondergronden het volgende isolatiesysteem:

- 1 x Montana **Top Prim Epoxy**
- 2 x Montana **Top Confort**

Opgelet

- Niet aanbrengen op witsel en op ondergronden met een temperatuur van minder dan 8°C.
- Niet-verpakte voedingsmiddelen moeten worden verplaatst voor het schilderen en tijdens het drogen van de verf.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.montanacoatings.com



Dit technische blad is bedoeld voor algemeen advies. De aanwijzingen zijn conform onze huidige kennis en gebaseerd op ervaring. Onze verantwoordelijkheid kan op basis van deze aanwijzingen echter niet ingeroepen worden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Gedistribueerd door:



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A- (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

