

GEMICRONISEERD ACRYL EN SILOXAAN



Ultra-dekkende en ultra-ademende matte verf voor binnenwerken, oplosmiddelvrij



Ultra-dekkende zijdematte verf voor binnenwerken, oplosmiddelvrij

Eigenschappen:

- Stralend wit en ultra-dekkend
- Grond- en eindlaag op nieuw stucwerk
- Ultra-ademend, laat vocht uit een nieuwe ondergrond uit-dampen
- Op muren en plafonds
- Ook geschikt voor natte woonruimtes
- Goede natuurlijke weerstand tegen nieuwe schimmelvorming
- Glansgraad bij een hoek van 85° <1,5%
- Goed bij te werken

Rendement : 9-11 m²/L

Verdunning : 2,5 L water standaard op een emmer van 12,5L. Tot 4 L water voor de grondlaag op pleisterwerk of bij airless toepassing.

Aanbrenging : borstel/kwast, 9-12 mm microvezel roller, airless.

Bestemming: binnenwerken, nieuwbouw en renovatie. Muren en plafonds. Zonder voorstrijkmiddel op gips-karton, gipsplaten, stucwerk, cement, zelfs indien de nieuwe ondergronden bijzonder vers zijn mits de oppervlakte ervan droog is.

Verpakkingen : 12.5 L

Eigenschappen:

- Zijdematte afwerking
- Stralend wit
- Ultra-dekkend
- Grond - en eindlaag op gips-karton platen en gesloten ondergronden
- Natte schuurweerstand van de film
- Tot 5% met universele pigmenten aan te kleuren
- Glansgraad bij een hoek van 60°: 11,5 %

Rendement : 9-11 m²/L

Verdunning : 0,5 tot 0,75 L water standaard op een emmer van 12,5 L. Tot 1,5 L water voor de grondlaag op gips-karton platen.

Aanbrenging : borstel/kwast, 9-12 mm microvezel roller, airless.

Bestemming : binnenwerken, nieuwbouw en renovatie. Muren en plafonds. Zonder voorstrijkmiddel op gips-karton, gipsplaten, stucwerk, cement, zelfs indien de nieuwe ondergronden bijzonder vers zijn mits de oppervlakte ervan droog is.

Verpakkingen: 12.5 L en 4 L

SOL-SILICAATE



Verf voor het welzijn van de mens



Verf tegen condensvorming op muuroppervlakken

Eigenschappen:

- Zonder conserveringsmiddelen noch weekmakers noch V.O.S.
- Spanningsloos
- Kalkmat (glansgraad bij een hoek van 85°: 1%)
- Mooie vloei
- Goede natuurlijke schimmelweerstand
- Rechtstreeks op minerale en organische ondergronden

Rendement : 10-12 m²/L

Verdunning : ong. 0,5 L water op een emmer voor zowel grond- als afwerklaag.

Aanbrenging : borstel/kwast, 12mm microvezel roller, airless.

Bestemming: binnenwerken, nieuwbouw en renovatie. Muren en plafonds. Zonder voorstrijkmiddel op gips-karton, gipsplaten, stucwerk en oude coherente verflagen.

Verpakkingen: 12.5 L

Eigenschappen :

- Vermindert het temperatuurverschil tussen de geschilderde ondergrond en de lucht. (thermische isolatie)
- Vervolgens overschilderbaar met muurverf of licht behang
- Vertraagt condensverschijnselen
- Remt daardoor nieuwe schimmelaangroei
- Hoge vulkracht – licht gestructureerd
- Diep mat
- Glansgraad onder een hoek van 85° : 1 %

Rendement : 6-7 m²/L

Verdunning : max. 3% zuiver water. Net voor de verwerking goed doorroeren (thixotrope verf).

Aanbrenging : borstel/kwast, 12mm microvezelroller.

Bestemming : binnenwerken in nieuwbouw of renovatie, bij ongunstige bouwfysica (condensrisico door temperatuurverschillen ...) of om het comfortgevoel enigszins te verbeteren.

Verpakkingen : 10 L



Het keurmerk «NF-Environnement » wordt op aanvraag en na overeenkomstige testen door de AFNOR (Franse keuringsinstituut) uitgebracht. Bij gelijkwaardige gebruikseigenschappen, onderscheidt een product dat over het NFEnvironnement milieukeur beschikt zich door een gereduceerde impact op het milieu.



Het «Zone Verte Excell» attest garandeert dat het gebruik van dit product zowel de gezondheid van de mens als het milieu in acht neemt.



Het TÜV-Logo garandeert dat het product op de markt kan worden gebracht met respect voor de gezondheid van de mens et van het milieu.



Het Duitse instituut IGU dat zich bezighoudt met gezondheid en milieu, heeft analyses uitgevoerd om te bepalen of het product geschikt is voor personen met allergieën. Wanneer uit deze tests blijkt dat het product geen enkele allergische substantie bevat, reikt het instituut het certificaat 'geschikt voor personen met allergieën' uit.

Productassortiment

MONTANA®

Top solutions !

© 2022 VERNIS CLAESSENS SA - CH BUSSIGNY - 132246 - NL

OPLOSMIDDELHOUDENDE TRAAAG HARDENDE ALKYD



Traag hardende alkyd: matte isolerende verf voor binnenwerken (*) oplosmiddelhoudend

Eigenschappen :

- Uiterst mat en topkwaliteit voor een buitengewone afwerkingsgraad
- Zeer wit
- Uitstekende vlekkenisolatie op een droge ondergrond
- Spanningsloos (maximale veiligheid bij mutatiwerken)
- Hoge dampdiffusie
- Zeer lange open tijd van de verffilm

• Indien nodig, kan de tweede laag meteen aangebracht worden wanneer de eerste droog (mat) is, dan wel onmiddelijk

- Glansgraad bij een hoek van 85° <1,2%
- Reukloze oplosmiddel

Rendement : 9-11 m²/L

Verdunning : max. 3 % reukloze verdunner.

Aanbrenging : borstel/kwast, 12 mm polyamide roller, airless.

Bestemming: binnenwerken*, nieuwbouw en renovatie (nicotine, roet en droge waterkringen). Aanbevolen, rechtstreeks en zonder grondlaag, op droge en draagkrachtige ondergronden zoals pleisterwerk en afgeleiden van pleister, gipsplaten, gipskartonplaten, cement, beton en mortel. Ook op oude verflagen, veegvast, kalkverf. Voor alkalische ondergronden, zie **Montana Top Mat Ultra**.

Verpakkingen: 16 L, 12.5 L, 5 L en 2.5 L

OPLOSMIDDEHOUDEND ISOLEERMIDDEL



Oplosmiddelhoudende isolerende grondverf met snelle uitharding voor binnen (*) en buiten.

Eigenschappen :

- Wit
- Isoleert gangbare vlekken (droge waterkringen, roet, nicotine...)
- Snelle droging: overschilderbaar na 45 minuten voor de spray, na 2 uur voor het product in busverpakking
- Uitstekende hechting
- Ook voor buiten indien door een geschikte afwerking beschermd

Rendement : 6-7 m²/L

Bestemming : voor de isolatie van vlekken en vervuiling voor een één-componentige watergedragen afwerking.

Verpakkingen : 400mL spray of 0.75 L en 5 L bussen.

(*) Voor Nederland: de vervangingsplicht beperkt het gebruik van oplosmiddelhoudende verven tot wettelijk bepaalde uitzonderingsgevallen of bijzondere situaties waarbij een ontheffing tijdig aangevraagd en toegekend werd.

OPLOSMIDDELHOUDENDE ACRYLAAT



Synthetische acrylaat: sneldrogende matte isolerende verf voor binnenwerken(*), oplosmiddelhoudend

Eigenschappen :

- Wit
- Spanningsloos
- Haast reukloos tijdens het aanbrengen
- Totaal reukloos na droging
- Uitstekende isolatie van gangbare vlekken
- Niet vergelend
- Snelle uitharding (max. 48 uur)
- Uitstekende natte schuurweerstand
- Glansgraad bij een hoek van 85° < 1,5%

Rendement : 10-12 m²/L

Verdunning : max. 3% reukloze verdunner.

Aanbrenging : borstel/kwast, 12 mm polyamide roller, airless.

Bestemming : aanbevolen, rechtstreeks en zonder grondlaag, op alle droge en draagkrachtige ondergronden. Dankzij de snelle fysische uitharding van de verffilm en de hoge schuurweerstand, is Montana Top Mat Ultra bijzonder geschikt als muurverf en als absorptieregulator onder watergedragen afwerkingslagen of vooraleer te behangen. Let op: Montana Top Mat Ula is echter geen isoleermiddel voor een andere afwerking.

Verpakkingen : 10 L

MET SILOXAAN VERSTERKTE ALKYD



Watergedragen matte binnenverf voor muren en plafonds, tevens isolerend en met een uitzonderlijke finish

Eigenschappen :

- Mooie vloei en aanzetvrij
- Stabiele witheid en aankleurbaar
- Isoleert onverdund gangbare en droge vlekken
- Cromology kleurmengsysteem. Voor andere types pigmenten, eerst een test uitvoeren, zonder echter de grens van 3% te overschrijden.
- Natte schuurweerstand klasse 1 (EN 13.300)
- Glansgraad onder een hoek van 85° is < 1,2%
- VOS gehalte < 1g/L

Rendement : 8-11 m²/L

Verdunning : gebruiks klaar. Op schone droge en zuigende ondergronden (pleister, gipsblokken, gipskarton platen...) tot max. 5% met water verdunnen. De verdunning vermindert het isolerend vermogen van de verf.

Aanbrenging : borstel/kwast. Bij voorkeur met polyamide of microvezel roller.

Bestemming : muren en plafonds, nieuwbouw (rechtstreeks op zuigende ondergronden) en renovatie (nicotine, roet, droge waterkringen). Op droge en draagkrachtige ondergronden aanbrengen.

Verpakkingen : 12.5L, 5L en 1 L



VERSTERKTE ALKYD



Onderhoudsvriendelijke matte verf voor binnenwerken, watergedragen



Eigenschappen :

- Buitengewone vloei
- Licht reinigbaar met zachte schoonmaakmiddel
- Onderhoudsvriendelijk
- Diep mat
- Spanningsarm
- Natte schuurweerstand klasse 1 (EN 13.300)
- Glansgraad onder een hoek van 85° 1%

Rendement : 8-11 m²/L

Verdunning : indien nodig met maximum 3% water. Op zuigende ondergronden dient de eerste laag met 10% water verdund te worden.

Aanbrenging : borstel/kwast. Bij voorkeur polyamide roller 12mm of microvezel 10mm bij extreme lichtinval.

Bestemming : binnenmuren en –plafonds op schone ondergronden. Biedt een unieke combinatie tussen een uitstekende vloei, een diep mat aspect en een onderhoudsvriendelijke afwerking voor zowel muren als plafonds

Verpakkingen : 12.5 L, 4 L en 1 L



Onderhoudsvriendelijke zijdematte binnenmuurverf, watergedragen.



Eigenschappen :

- Reinigbaar met zachte schoonmaakmiddel
- Onderhoudsvriendelijk
- Buitengewone vloei
- Schrobvast
- Glansgraad onder een hoek van 60° 13%

Rendement : 9-11 m²/L

Verdunning : gebruiks klaar. Indien nodig tot max. 3-5% water.

Aanbrenging : borstel/kwast, 10 mm microvezel roller, airless.

Bestemming: voor een zeer verzorgde zijdematte afwerking op muren en plafonds. Op schone draagkrachtige muren en plafonds. Op zuigende ondergronden is een voorstrijkmiddel of een grondlaag verdunde **Montana Top Net Mat** anbevolen. Ook in basissen beschikbaar.

Verpakkingen: 12.5 L

KATIONISCHE ACRYLAAT



Isolerende grondverf en tevens hechtprimer, voor binnen- en buitentoepassingen, watergedragen en met epoxy versterking

Eigenschappen :

wit, uitstekende hechting, spanningsloos, voor diverse ondergronden **, snelle droging, glansgraad bij een hoek van 85° <5 %.

Vijf vuistregels voor beter eindresultaat :

- Niet verdunnen voor een betere isolatie
- Niet met andere verven mengen
- Werk altijd met schoon materiaal
- Royaal aanbrengen
- Na een halve werkdag overschilderbaar bij isolatie van gangbare vlekken, na 24 tot 48 uur als hechtgrondlaag op gesloten ondergronden.

Aanbrenging: borstel/kwast, 12mm acrylroller, airless.

Bestemming: isolerende grondverf voor droge vlekken (nicotine, roet, gecontroleerd droge waterkringen...) op diverse ondergronden: pleisterwerk, gipsplaten, beton, hout en afgeleiden van hout, oude verflagen. Op zorgvuldig ontvette gesloten ondergronden of bij ernstige vervuiling. Hechtprimer op hout, oude verflagen, glas, metalen (enkel non-ferro).

Verpakkingen: 12.5 L, 5 L en 1 L

** zie technisch kenmerksblad voor uitgebreide informatie



Isolerende zijdeglanzende lak voor binnen en buiten.

Eigenschappen :

- Anti-blocking
- Voor binnen en buiten
- Vlekkenisolatie
- Voor- en eindlaag in één
- Zijdeglans: 25 % glans onder een hoek van 60°
- Goede weerstand voor buiten
- Reukarm
- Mooie vloei

Rendement : 9-11 m²/L

Verdunning : gebruiks klaar (maximum 3% water).

Aanbrenging : borstel/kwast voor watergedragen lakken, 8-12 mm microvezel roller, airless.

Bestemming : voor- en eindlaag in één, zowel binnen als buiten, op gebruikelijke vaste ondergronden in het algemeen en hout in het bijzonder (schroten plafonds...). Isolerende primer is overbodig! Royaal aanbrengen.

Verpakkingen : 10 L, 4 L en 1 L



Isolerende grondverf die de doorslag van hardnekkige vlekken verhindert



Eigenschappen : wit, reukarm, blokkade tegen hardnekkige vlekken doorslag, spanningsloos, Overschilderbaar na volledige uitharding (24 tot 48 uur).
Verdunning: gebruiks klaar.
Aanbrenging: borstel/kwast, roller, airless.
Bestemming: isolerende grondverf voor binnen die de doorslag van vlekken verhindert op diverse ondergronden zoals gips-karton, beton, mortel, binnenhoutwerk of draagkrachtige oude verlagen. Voor dakplaten, wanneer uitgehard met als afwerking **Montana Top Renov Mat** of **Top Isol Velours**.
Verpakkingen: 1 L



Isolerende matte mutatieverf voor binnenwerken, watergedragen

Eigenschappen :

- Kalkmat en zuiver wit
- Isoleert gangbare vlekken (nicotine, roet en gecontroleerd droge waterkringen). Bij extreme vervuiling of vaak bij waterkringen, een grondlaag **Montana Top Prim Stain Blocking** voorzien
- Hechting op gesloten ondergronden
- Lange open tijd van de verffilm
- Spanningsloos
- Absoluut niet vergelend
- Mooie vloei
- Glansgraad bij een hoek van 85° <1,5%
- Niet met een andere verf mengen, gebruik steeds schoon materiaal

Rendement : 10-12 m²/L

Verdunning : gebruiks klaar. Indien nodig maximaal 3% maar dit gaat ten koste van de isolerende eigenschappen.

Aanbrenging : borstel/kwast, 9 tot 12mm microvezel roller, airless.

Bestemming: mutatiwerken binnen.

Verpakkingen: 12.5 L en 4 L



Isolerende zijdematte verf voor binnenwerken, watergedragen

Eigenschappen :

- Zuiver wit
- Zijdemat
- Isoleert gangbare vlekken (nicotine, roet en gecontroleerd droge waterkringen).
- Schrobvast
- Spanningsloos
- Reukarm
- Hoge natte schuurweerstand
- Goede hechting op zorgvuldig ontvette gesloten ondergronden
- Glansgraad onder een hoek van 60°: 5,5 %

Rendement : 9-11 m²/L

Verdunning : gebruiks klaar Indien nodig maximaal 3% maar dit gaat ten koste van de isolerende eigenschappen.

Aanbrenging : borstel/kwast, 9 tot 12mm acryl- of microvezel roller, airless.

Bestemming : mutatiwerken binnen op diverse ondergronden zoals pleisterwerk, beton, mortel, maar ook op hout en oude vaste verflagen.

Verpakkingen : 12.5 L en 5 L